

Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-5-l-v5-hs-wysoki-polysk-antiscratch-wzorcowa-linia-heliosa-mobi-hel-863-p-2868.html>



1,5 L V5 HS wysoki połysk Antiscratch - wzorcowa linia Heliosa MOBI HEL 863

Cena brutto	70,56 zł
Cena netto	57,37 zł
Kod EAN	817461012080
EAN (GTIN)	817461012080
Producent	Ixell
Rodzaj	bezbarwne
Numer katalogowy producenta	817461012080
Pojemność opakowania	1500
Opakowanie	Puszka

Opis produktu



MOBIHEL HELIOS

LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY Z UTWARDZACZEM

- **BARDZO WYSOKI POŁYSK,**
- **DUŻA TWARDOŚĆ,**
- **ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA - antiscratch**

Lakier bezbarwny MOBIHEL V5 Antiscratch zapewniający twardą i trwałą powłokę odporną na zarysowania oraz posiadający wysoką zawartość filtrów UV.

Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych i doskonałą rozlewnością.

Odporny na promieniowanie UV (nie żółknie) oraz czynniki chemiczne i klimatyczne.

Najważniejsze zalety produktu:

- łatwa, intuicyjna aplikacja,
- podwyższona odporność na zarysowania.

Proporcje mieszania z utwardzaczem: 2:1

W celu polepszenia efektu połysku, zaleca się stosowanie stabilizatora połysku w ilości do 5-10% obj. w stosunku do lakieru bezbarwnego.

Nie wymaga stosowania rozcieńczalnika, dzięki czemu jest bardzo łatwy w użyciu.

Główne zalety lakieru V5 to:

- Odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz chemicznych;
- Zwiększona odporność na zarysowania;
- Łatwy w aplikacji;
- Dedykowane 2 utwardzacze: szybki oraz standard.

Opakowanie:

1000 ml lakieru bezbarwnego

500 ml utwardzacza.



MOBIHEL[®]

... for the cars we love

2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS

Cechuje się krótkim czasem schnięcia, dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną i zapewnia trwałą ochronę lakieru bazowego.

Po zmieszaniu z utwardzaczem produkt nie wymaga dodatkowego rozcieńczenia i w związku z tym jest łatwiejszy w użyciu.

POWIĄZANE PRODUKTY

MOBIHEL 2K HARDENER 7700

Pakowanie Index:
 6 x 0.5 l 47155401
 4 x 2.5 l 47155403

MOBIHEL 2K HARDENER 7750

Pakowanie Index:
 6 x 0.5 l 47901201
 4 x 2.5 l 47901203

MOBIHEL 2K HARDENER 7730

Pakowanie Index:
 4 x 2.5 l 48078203

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Kolor: Bezbarwny
 Rodzaj produktu: Żywica akrylowa
 Ciężar: 0,944 g/l



2004/42/II B(e) (840) 540
 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l
 VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 540 g/l.



2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

PODŁOŻE

MOBIHEL BASE


PRZYGOTOWANIE MIESZANKI




2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
 1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7700




Objętościowy stosunek Mieszania:



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
 1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7750



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
 1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7730



Wagowy stosunek mieszania:

100 g MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
 52 g MOBIHEL HARDENER 7700 lub 7750
 53 g MOBIHEL HARDENER 7730



Żywotność mieszanki w temp 20°: 4h

		Lepkość (RFU):	15 - 17 s DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C
APLIKACJA		Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar RP 2 pełna warstwa = 50 - 60 μ m
		Odparowanie:	5 - 10 min/20°C między warstwami
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C:	16 h
		Czas suszenia (infra red short-wave):	30 min (temperatura obiektu) 8 – 12 min Odstęp od obiektu : 70 - 80 cm
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość:	5 lat
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</p>		



MOBIHEL[®]

... for the cars we love

**2K HS 2:1
CLEARCOAT
V5 AS**



Apt.: 40026404