Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 08:29

Link do produktu: https://autolakier.pl/150ml-przyspieszacz-schniecia-do-lakierow-podkladow-akrylowych-troton-777-p-4089.html



150ml PRZYSPIESZACZ SCHNIĘCIA do lakierów, podkładów akrylowych Troton 777

Cena brutto	**13,23 zł**
Cena netto	**10,76 zł**
Kod EAN	**743037204927**
Opakowanie	**Puszka**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.3**
Rodzaj	**bezbarwne**
Pojemność opakowania	**150**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**743037204927**
EAN (GTIN)	**743037204927**

Opis produktu



Inter TROTON

ACCELERATING AGENT

PRZYSPIESZACZ DO WYROBÓW AKRYLOWYCH

Produkt znacznie skracający czas schnięcia i utwardzania dwukomponentowych wyrobów akrylowych i poliuretanowych.

Zaleca się jego użycie zwłaszcza w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

OPAKOWANIE 150 ml.

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych.

Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych.

Skraca czas schnięcia do 50% w porównaniu do produktów sieciujących bez przyspieszania.

Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami typu FAST, również w kabinach lakierniczych, do temperatury 60°C.

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie: 1-2% na gotową mieszankę produktu. Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml przyspieszacza.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza! Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.

INTER TROTON

Data aktualizacji: 22.02.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

autolakier.pl

ACCELERATING AGENT

PRZYSPIESZACZ SCHNIĘCIA

OPIS PRODUKTU

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych. Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych. Skraca czas schnięcia do 50% w porównaniu do produktów sieciujących bez przyspieszania. Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami typu FAST, również w kabinach lakierniczych, do temperatury 60°C.



KOLOR: bezbarwny

PROCES APLIKACJI

STOSOWANIE I DOZOWANIE

1-2% na gotową mieszankę produktu.

Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml przyspieszacza.

Uwaga: *Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza!*
Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.

Ilość gotowej mieszanki	Zalecana ilość przyspieszacza (1%)	Maksymalna ilość przyspieszacza (2%)
100 ml	1 ml	2 ml
150 ml	1,5 ml	3 ml
300 ml	3 ml	6 ml
450 ml	4,5 ml	9 ml
600 ml	6 ml	12 ml

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

Dodatek przyspieszacza w zalecanej ilości nie powoduje znaczących zmian lepkości aplikacyjnej produktu.

CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA

Dodatek przyspieszacza skraca czas przydatności mieszanki do nakładania o 30 – 50%, zależnie od warunków aplikacji. **Mieszankę należy aplikować bezpośrednio po wymieszaniu z przyspieszaczem!**

Uwaga: *Niniejsza karta prezentuje sposób postępowania podczas przyspieszania wiązania powłok lakierniczych firmy TROTON. Szczegóły dotyczące produktów podano we właściwych kartach technicznych.*