

Link do produktu: <https://autolakier.pl/150ml-przyspieszacz-schniecia-do-lakierow-podkladow-akrylowych-troton-777-p-4089.html>



150ml PRZYSPIESZACZ SCHNIECIA do lakierów, podkładów akrylowych Troton 777

Cena brutto	13,23 zł
Cena netto	10,76 zł
Kod EAN	743037204927
Opakowanie	Puszka
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Rodzaj	bezbarwne
Pojemność opakowania	150
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	743037204927
EAN (GTIN)	743037204927

Opis produktu



Inter TROTON

ACCELERATING AGENT

PRZYSPIESZACZ DO WYROBÓW AKRYLOWYCH

Produkt znacznie skracający czas schnięcia i utwardzania dwukomponentowych wyrobów akrylowych i poliuretanowych.

Zaleca się jego użycie zwłaszcza w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

OPAKOWANIE 150 ml.

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych.

Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych.

Skraca czas schnięcia do 50% w porównaniu do produktów sieciujących bez przyspieszania.

Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami typu FAST, również w kabinach lakierniczych, do temperatury 60°C.

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie: 1-2% na gotową mieszankę produktu. Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml przyspieszacza.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza! Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.

INTER
TROTON

Data aktualizacji: 22.02.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

autolakier.pl

ACCELERATING AGENT

PRZYSPIESZACZ SCHNIĘCIA

OPIS PRODUKTU

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych. Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych. Skraca czas schnięcia do 50% w porównaniu do produktów sieciujących bez przyspieszania. Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami typu FAST, również w kabinach lakierniczych, do temperatury 60°C.



KOLOR: bezbarwny

PROCES APLIKACJI

STOSOWANIE I DOZOWANIE

1-2% na gotową mieszankę produktu.

Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml przyspieszacza.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza!

Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.



Ilość gotowej mieszanki	Zalecana ilość przyspieszacza (1%)	Maksymalna ilość przyspieszacza (2%)
100 ml	1 ml	2 ml
150 ml	1,5 ml	3 ml
300 ml	3 ml	6 ml
450 ml	4,5 ml	9 ml
600 ml	6 ml	12 ml



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

Dodatek przyspieszacza w zalecanej ilości nie powoduje znaczących zmian lepkości aplikacyjnej produktu.



CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA

Dodatek przyspieszacza skraca czas przydatności mieszanki do nakładania o 30 – 50%, zależnie od warunków aplikacji. Mieszankę należy aplikować bezpośrednio po wymieszaniu z przyspieszaczem!

Uwaga: Niniejsza karta prezentuje sposób postępowania podczas przyspieszania wiązania powłok lakierniczych firmy TROTON. Szczegóły dotyczące produktów podano we właściwych kartach technicznych.