

Link do produktu: <https://autolakier.pl/150ml-przyspieszacz-schniecia-do-lakierow-podkladow-akrylowych-troton-777-p-829.html>



150ml PRZYSPIESZACZ SCHNIECIA do lakierów, podkładów akrylowych Troton 777

Cena brutto	13,23 zł
Cena netto	10,76 zł
Kod EAN	743037204927
Numer katalogowy producenta	743037204927
Pojemność opakowania	150
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
EAN (GTIN)	743037204927
Producent	Troton
Rodzaj	bezbarwne
Opakowanie	Puszka

Opis produktu



Inter TROTON

ACCELERATING AGENT

PRZYSPIESZACZ DO WYROBÓW AKRYLOWYCH

Produkt znacznie skracający czas schnięcia i utwardzania dwukomponentowych wyrobów akrylowych i poliuretanowych.

Zaleca się jego użycie zwłaszcza w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

OPAKOWANIE 150 ml.

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych.

Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych.

Skraca czas schnięcia do 50% w porównaniu do produktów siecujących bez przyspieszania.

Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami typu FAST, również w kabinach lakierniczych, do temperatury 60°C.

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie: 1-2% na gotową mieszankę produktu. Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml przyspieszacza.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza! Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.

INTER
TROTON

Data aktualizacji: 22.02.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

autolakier.pl

ACCELERATING AGENT

PRZYSPIESZACZ SCHNIĘCIA

OPIS PRODUKTU

Dodatek przyspieszający wiązanie produktów opartych na żywicach akrylowych. Przeznaczony do 2-komponentowych systemów poliuretanowych. Skraca czas schnięcia do 50% w porównaniu do produktów sieciujących bez przyspieszania. Dozwolone jest stosowanie z utwardzaczami typu FAST, również w kabinach lakierniczych, do temperatury 60°C.



KOLOR: bezbarwny

PROCES APLIKACJI

STOSOWANIE I DOZOWANIE

1-2% na gotową mieszankę produktu.

Np. Do 150 ml mieszanki należy dodać od 1,5 do 3,0 ml przyspieszacza.

Uwaga: Nie przekraczać zalecanych ilości przyspieszacza!

Zwiększenie dodatku przyspieszacza ponad zalecaną ilość nie spowoduje już znacznego przyspieszenia schnięcia, a jego nadmiar może być przyczyną powstawania wad lakierniczych.



Ilość gotowej mieszanki	Zalecana ilość przyspieszacza (1%)	Maksymalna ilość przyspieszacza (2%)
100 ml	1 ml	2 ml
150 ml	1,5 ml	3 ml
300 ml	3 ml	6 ml
450 ml	4,5 ml	9 ml
600 ml	6 ml	12 ml



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

Dodatek przyspieszacza w zalecanej ilości nie powoduje znaczących zmian lepkości aplikacyjnej produktu.



CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA

Dodatek przyspieszacza skraca czas przydatności mieszanki do nakładania o 30 – 50%, zależnie od warunków aplikacji. Mieszankę należy aplikować bezpośrednio po wymieszaniu z przyspieszaczem!

Uwaga: Niniejsza karta prezentuje sposób postępowania podczas przyspieszania wiązania powłok lakierniczych firmy TROTON. Szczegóły dotyczące produktów podano we właściwych kartach technicznych.