Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:06

Link do produktu: https://autolakier.pl/20-kg-bezbarwny-kolor-rangers-twarda-powloka-ochronna-poliuretan-cobra-765-p-3828.html



20 kg BEZBARWNY kolor RANGERS twarda powłoka ochronna poliuretan cobra 765

Cena brutto	**1 116,00 zł**
Cena netto	**907,32 zł**
Kod EAN	**5900763005692**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**23**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**20000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**15574**
EAN (GTIN)	**5900763005692**
Opakowanie	**Spray**

Opis produktu





RANGERS TROTON 2K poliuretanowa powłoka ochronna 3:1

AUKCJA DOTYCZY:

- **powłoka ochronna kolor czarny 1 sztuka o pojemności 15,8 kg**
- **utwardzacz poliuretanowy 1 sztuka o pojemności 4,2 kg**

UWAGA - ZESTAWY PREPARATU NIE POSIADAJĄ PIGMENTU DO DOBARWIENIA.

Pigment barwiący jest do kupienia na naszych aukcjach pod nazwą:

PIGMENT barwiący 100ml do powłok poliuretanowych RANGERS RAPTOR COBRA 1095

2-Komponentowy poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym.

Zalety

- Produkt posiada doskonałą odporność chemiczną (olej, benzyna, woda, sól) i mechaniczną (zadrapania, plamy).
- Odporny na działanie warunków atmosferycznych (filtry UV) i korozję (środki antykorozyjne).
- Możliwość stosowania na różnych podłożach.
- Można go aplikować pistoletem do baranka UBS oraz konwencjonalnym pistoletem zasilanym grawitacyjnie, a także za pomocą natrysku pneumatycznego z dolnym zasilaniem.

Podłoża

Produkt może być aplikowany na następujące podłoża:

- Stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium – aplikować po wcześniejszym przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji od P180 do P320 lub oczyszczeniu powierzchni obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2 ½ wg PN-ISO 12944-4. Celem zwiększenia ochrony antykorozyjnej oraz przyczepności zaleca się aplikację Rangers na podkłady epoksydowe lub reaktywne (Wash Primer) Troton.
- Laminaty poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji P180 lub włókniną ścierną Troton, odmuchać, odtłuścić (Silicone Remover Troton).
- Szpachlówki poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji od P120 do P240, odmuchać, odtłuścić (Silicone Remover Troton).
- Tworzywa sztuczne- odtłuścić (Silicone Remover Troton), przeszlifować papierem o gradacji P240 lub włókniną ścierną Troton, odtłuścić (Silicone Remover Troton), stosować środek zwiększający przyczepność Plastic Primer Troton. Ze względu na różnorodność tworzyw sztucznych wykonać test przyczepności.

Nie należy nakładać środka na podkłady jednoskładnikowe 1K. Zamiast nich należy użyć dwuskładnikowego 2K podkładu akrylowego lub epoksydowego bądź podkładu wytrawiającego.

Nie należy nakładać produktu RANGERS bezpośrednio na surowe powłoki fabryczne, ani surowe powłoki części karoseryjnych z rynku wtórnego.


TROTON
TRUCK BEDLINER
FOR COLOR
2K
PROTECTIVE
POLYURETHANE
COATING
autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

RANGERS

autolakier.pl

2K POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA 3:1



PRODUKTY

RANGERS - 2K poliuretanowa powłoka ochronna
Utwardzacz do RANGERS
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych TROTON

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym. Produkt posiada doskonałą odporność chemiczną (olej, benzyna, woda, sól) i mechaniczną (zadrapania, plamy). Odporny na działanie warunków atmosferycznych (filtry UV) i korozję (środki antykorozyjne). Możliwość stosowania na różnych podłożach. Można go aplikować pistoletem do baranka UBS oraz konwencjonalnym pistoletem zasilanym grawitacyjnie, a także za pomocą natrysku pneumatycznego z dolnym zasilaniem.

KOLOR: czarny, do barwienia

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki na pistolet UBS = 389 [g/l]
VOC dla mieszanki na pistolet grawitacyjny (3:1+20%) = 530 [g/l]
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Stare powłoki 2K - należy zachować ostrożność i wykonać próbę rozcieńczalnikową celem sprawdzenia stanu jakości podłoża.
- Poprzednią powłokę należy zawsze zmatowić i oczyścić środkiem usuwającym tłuszcz, silikon i smar (Silicone Remover Troton).
- Nie należy nakładać środka na podkłady jednoskładnikowe 1K. Zamiast nich należy użyć dwuskładnikowego 2K podkładu akrylowego lub epoksydowego bądź podkładu wytrawiającego.
- Należy przestrzegać czasów schnięcia i utwardzania podkładów wytrawiających.
- Nie należy nakładać produktu RANGERS bezpośrednio na surowe powłoki fabryczne, ani surowe powłoki części karoseryjnych z rynku wtórnego.

Podłoża:

- Stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium - aplikować po wcześniejszym przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji od P180 do P320 lub oczyszczeniu powierzchni obróbką strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2 ½ wg PN-ISO 12944-4.
  UWAGA: celem zwiększenia ochrony antykorozyjnej oraz przyczepności zaleca się aplikację Rangers na podkłady epoksydowe lub reaktywne (wash primer) Troton.
- Laminaty poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji P180 lub włókniną ścierną Troton, odmuchać, odtłuścić (Silicone Remover Troton).
- Szpachlówki poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji od P120 do P240, odmuchać, odtłuścić (Silicone Remover Troton).
- Tworzywa sztuczne- odtłuścić (Silicone Remover Troton), przeszlifować papierem o gradacji P240 lub włókniną ścierną Troton, odtłuścić (Silicone Remover Troton), stosować środek zwiększający przyczepność Plastic Primer Troton. Ze względu na różnorodność tworzyw sztucznych wykonać test przyczepności.

APLIKACJA







	UBS	PISTOLET KONWENCJONALNY
Proporcje mieszania	3:1	3:1+10÷20%
Dysza	-	1.4÷2.5 mm
Ciśnienie wlotowe	2÷4 bar	2 bar
Odległość	20÷50 cm	20÷50 cm
Liczba warstw	2	2
Odparowanie między warstwami	30÷50 minut	30÷50 minut
Twardość użytkowa	3 dni	3 dni
Twardość całkowita (ciężkie warunki)	7 dni	7 dni
Wydajność	2,5÷3 m²	3,5÷6,5 m²

PROCES APLIKACJI RANGERS BLACK/FOR COLOR

autolakier.pl

PISTOLET UBS

PROPORCJE MIESZANIA 3:1	objętościowo	wagowo
RANGERS	630 ml	790 g
Utwardzacz	210 ml	210 g

Pojemnikiem z produktem wstrząsnąć, odkręcić nakrętkę, otworzyć pokrywkę, dodać utwardzacz. Zamknąć nakrętką i wymieszać bardzo dokładnie.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

około 1 godzina w 20°C

CZASY UTWARDZANIA (w 20°C)

Suchy na dotyk: 1 h
Twardość użytkowa: 3 dni
Twardość całkowita (ciężkie warunki): 7 dni

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.

SUSZENIE


W celu przyspieszenia schnięcia fizycznego zaleca się wygrzewanie w temperaturze max.45°C przez 50-60 minut. Przed wygrzaniem zachować czas odparowania od 1,5 od 2 godzin.
WAŻNE! Proces suszenia nie przyspiesza pełnego utwardzenia powłoki. Zaleca się odczekanie 7 dni aby osiągnąć twardość całkowitą (użytkowanie w ciężkich warunkach).


LICZBA WARSTW

2 warstwy - 1 sucha warstwa około 150µm.

1. Pierwsza warstwa- równomierny natrysk, ciśnienie 2-4 bar aż uzyskana zostanie siła krycia. Odstęp od lakierowanej powierzchni około 50cm.
2. Zachować odparowanie między warstwami 30÷50 minut.
3. W celu uzyskania żądanej struktury zredukować ciśnienie i zwiększyć odstęp od lakierowanej powierzchni.

Aby się upewnić, że zostanie uzyskana odpowiednia struktura, drugą warstwę nakładać techniką kropelkową. Odległość od lakierowanej powierzchni i ciśnienie zmieniają strukturę.





PROCES APLIKACJI RANGERS BLACK/FOR COLOR

PISTOLET GRAWITACYJNY

PROPORCJE MIESZANIA 3:1	objętościowo	wagowo
RANGERS	630 ml	790 g
Utwardzacz	210 ml	210 g
Rozcieńczalnik	84÷168 ml	74÷148 g

Pojemnikiem z produktem wstrząsnąć, odkręcić nakrętkę, otworzyć pokrywkę, dodać utwardzacz. Zamknąć nakrętką i wymieszać bardzo dokładnie. Dodać rozcieńczalnik i wymieszać.

CZAS ŻYCIA MIESZANKI

około 1 godzina w 20°C

CZASY UTWARDZANIA (w 20°C)

Suchy na dotyk: 1 h
Twardość użytkowa: 3 dni
Twardość całkowita (ciężkie warunki): 7 dni
Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.

SUSZENIE

W celu przyspieszenia schnięcia fizycznego zaleca się wygrzewanie w temperaturze max.45°C przez 50-60 minut. Przed wygrzaniem zachować czas odparowania od 1,5 do 2 godzin.
WAŻNE! Proces suszenia nie przyspiesza pełnego utwardzenia powłoki. Zaleca się odczekanie 7 dni aby osiągnąć twardość całkowitą (użytkowanie w ciężkich warunkach).

LICZBA WARSTW

2 warstwy - 1 sucha warstwa około 50µm.

autolakier.pl

Parametry dla pistoletu grawitacyjnego

Dysza: 1,4÷2,5 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.

1. Pierwsza warstwa- równomierny natrysk, ciśnienie 2 bar aż uzyskana zostanie siła krycia. Odstęp od lakierowanej powierzchni około 40cm.
2. Zachować odparowanie między warstwami 30÷50 minut.
3. W celu uzyskania żądanej struktury zredukować ciśnienie i zwiększyć odstęp od lakierowanej powierzchni.

Aby się upewnić, że zostanie uzyskana odpowiednia struktura, drugą warstwę nakładać techniką kropelkową. Odległość od lakierowanej powierzchni i ciśnienie zmieniają strukturę.





RANGERS FOR COLOR

W celu zabarwienia środka RANGERS należy dodać produkty rozcieńczalnikowe (na całość mieszanki):

- Pasty pigmentowej - 5÷10%
- Bazy akrylowej - 10÷15%
- Poliuretanu - 10÷15%

RANGERS BLACK/FOR COLOR

Powłoka może być ponownie lakierowana. Należy odczekać 24h, aby produkt wysechł. Powierzchnię obrobić drobną włókniną ścierną Troton, oczyścić i odtłuścić (Silicone Remover Troton).

DODATEK ANTYPOŚLIZGOWY

W celu otrzymania powłoki antypoślizgowej należy użyć **proszku antypoślizgowego** TROTON RANGERS (10g).

1. Opakowanie zawiera 10g dodatku antypoślizgowego potrzebnego do wypełnienia jednej butelki produktu RANGERS (1kg/840ml mieszanki).
2. Zawartość wsypać bezpośrednio do butelki RANGERS, dodać utwardzacz i wymieszać dokładnie przez około 2 minuty.
3. Powłoka antypoślizgowa może być uzyskana za pomocą pistoletu UBS lub konwencjonalnego. Dodatek antypoślizgowy może być dodany do wszystkich warstw lub do ostatniej warstwy.

RANGERS BLACK		HARDENER	
ml	g	ml	g
210	263	70	70
315	395	105	105
630	790	210	210
1260	1580	420	420
1890	2370	630	630

APLIKACJA RANGERS

NATRYSK PNEUMATYCZNY Z DOLNYM ZASILANIEM

- zbiornik ciśnieniowy,
- pompy pneumatyczne,
- pompy tłokowe.

Dysza natryskowa

Dysza: 1,8÷2,5 mm*

Ciśnienie

Ciśnienie materiału: 3÷6 bar*

Ciśnienie atomizacji: 0,8÷2,5 bar*


Drobna struktura - ciśnienie atomizacji: 0,8÷2,5 bar*


Gruba struktura - ciśnienie atomizacji: 0,8÷1,5 bar*

* wg zaleceń producenta sprzętu


autolakier.pl
PROPORCJE MIESZANIA WG OBJĘTOŚCI:
Rangers: 3
Utwardzacz: 1
Pojemnikiem z produktem wstrząsnąć, odkręcić nakrętkę, otworzyć pokrywkę, dodać utwardzacz. Zamknąć nakrętką i wymieszać bardzo dokładnie.
TROTON
TRUCK BEDLINER
2K
PROTECTIVE
POLYURETHANE
COATING


autolakier.pl
CZAS ŻYCIA MIESZANKI:
ok. 1 h w 20°C
TROTON
TRUCK BEDLINER
2K
PROTECTIVE
POLYURETHANE
COATING
HARDENER


autolakier.pl
LICZBA WARSTW:
2 warstwy - 1 sucha warstwa około 150µm
1. Pierwsza warstwa - równomierny natrysk, ciśnienie 2-4 bar aż uzyskana zostanie siła krycia.
2. Zachować odparowanie między warstwami 30÷50 min.
3. W celu uzyskania żądanej struktury zredukować ciśnienie i zwiększyć odstęp od lakierowanej powierzchni.






PRZYKŁADOWE STRUKTURY UZYSKANE RÓŻNYMI PISTOLETAMI.

1 - czerwona; pistolet lakierniczy HP lub HVLP z dyszą 1,5 - 2,0mm - dolane 30% rozcieńczalnika akrylowego (około 250 ml na opakowanie)

6, 7 - pistolet do konserwacji USB

3, 4 - pistolet do konserwacji USB - dolane 20% rozcieńczalnika akrylowego (około 150 ml na opakowanie)


TROTON
TRUCK BEDLINER
FOR COLOR
2K
PROTECTIVE
POLYURETHANE
COATING
autolakier.pl


rangers
TROTON
TRUCK BEDLINER
HARDENER
2K
PROTECTIVE
POLYURETHANE
COATING
autolakier.pl

Na naszych aukcjach dostępny jest dodatek antypoślizgowy RANGERS.

Proszek nie jest częścią aukcji.

