

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4cr-2355-szpachlowka-1-6-kg-multifunkcyjna-soft-niebieski-kolor-1319-p-801.html>

4CR 2355 SZPACHLÓWKA 1,6 kg multifunkcyjna SOFT niebieski kolor 1319



Cena brutto	64,08 zł
Cena netto	52,10 zł
Kod EAN	747464128528
EAN (GTIN)	747464128528
Producent	4CR
Numer katalogowy producenta	747464128528
Pojemność opakowania	1800

Opis produktu



4CR 2355

MULTI SOFT PUTTY BLUE

Szpachlówka elastyczna (brak tendencji do kurczenia się), wypełniająca, **wykończeniowa**

Opakowanie: 1,6 kg + utwardzacz 0,05

Szpachla Multi Soft 4CR 2355 to niezastąpione narzędzie, które połączyło funkcje wypełniającej i wykończeniowej, zapewniając doskonałą jakość napraw.

Szpachla jest wszechstronna i idealnie przylega do różnych rodzajów powierzchni. Jej wyjątkowa zdolność do łatwego szlifowania papierem o drobniejszej gradacji eliminuje ryzyko powstawania rys na powierzchni, dzięki czemu Twoje naprawy będą prezentować się perfekcyjnie.

Niezależnie od tego, czy naprawiasz pojazdy, elementy metalowe, czy inne powierzchnie, 4CR Szpachla Multi Soft niebieska spełni Twoje oczekiwania.

To narzędzie zapewni Ci nie tylko profesjonalne efekty napraw, ale także łatwość i wygodę pracy.

Dzięki temu będziesz mógł osiągnąć najlepsze rezultaty bez zbędnego wysiłku.

KOLOR NIEBIESKI





Zalety

2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

- Doskonale wypełnia drobne nierówności naprawianych elementów.
- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Gładka powierzchnia po aplikacji i szlifowaniu.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:

- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.



Zastosowanie

autolakier.pl

Wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.



Proporcje mieszania wg wagi

Szpachlówka: 100

Utwardzacz: 2

Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.



Grubość warstwy

Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 3 mm.

Czas życia to 4÷7 min. w 20°C



Czas utwardzania

20÷30 min. w 20°C.

Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.



Szlifowanie

Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120.

Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.







The logo features a large, bold, black number '4' on the left. A white letter 'C' is positioned in the center, overlapping the right side of the '4'. To the right of the 'C' is a bold, black letter 'R'. The entire logo is set against a solid orange background.

car refinish



car refinish

4CR International GmbH & Co.KG.

Donnerstrasse 10b • Haus 1 • D-22763 • Hamburg • Germany
Tel. + 49 (0) 40 6960 99 30 • Fax + 49 40 69 60 99 310
info@4CR.com



WWW.4CR.COM