

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 13:04

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4cr-7115-ms-unitech-lakier-bezbarwny-odporny-na-zarysowania-1-5-litra-711-p-806.html>



4CR 7115 MS UniTech lakier BEZBARWNY odporny na zarysowania 1,5 litra 711

Kod EAN	621988902683
Opakowanie	Puszka
Numer katalogowy producenta	621988902683
Pojemność opakowania	1500
EAN (GTIN)	621988902683
Producent	4CR
Rodzaj	bezbarwne

Opis produktu



4CR 7115 lakier bezbarwny + 4CR 0405 utwardzacz

LAKIER BEZBARWNY MS

Klarlack UniTech

AKRYLOWY 2:1

4CR lakier bezbarwny z ochroną UV, może być aplikowany bez dodatku rozcieńczalnika.

Doskonały połysk i stabilność lakieru jest zapewniony nawet przy aplikacji jednej warstwy.

Dzięki temu oszczędzamy czas i zużycie materiału.

Doskonała odporność na warunki klimatyczne, odporny na żółknięcie, trwały połysk.

AUKCJA DOTYCZY:

-
- lakier 1000 ml
 - utwardzacz 500 ml

Lakier można rozcieńczać w ilości do 10%.

Zalecany rozcieńczalnik 4CR 0503.

Wydajność 6 - 8 m²/l

Grubość warstwy/ suchy film 40 - 50 µm

Lepkość 20°C 16 - 18 s 4 mm DIN

Warunki aplikacji od +7°C i do 75% wilgotności .

Pistolet HVLP, HP, RP:

Ciśnienie: 2-3 bar

Dysza: 1,3 - 1,4 mm

Warstwy: 1-2

Czas utwardzenia / Czas odparowania: 4 - 5 min. pomiędzy warstwami i przed końcowym suszeniem.

Schnięcie:

Temp. obiektu. 20°C: pyłosuchość po 30 min., w dotyku po 12 h, pełne utwardzenie po 24 h.

Temp. obiektu. 60°C: pyłosuchość po 5 min., w dotyku po 30 min, pełne utwardzenie po 2 h.







4CR

car refinishing

