

Link do produktu: <https://autolakier.pl/7-5-l-v5-hs-bardzo-twardy-o-wysokim-polysku-mobihel-antiscratch-1049-p-3393.html>



## 7,5 L V5 HS bardzo twardy o wysokim połysku MOBIHEL Antiscratch 1049

Cena brutto	<b>340,20 zł</b>
Cena netto	<b>276,59 zł</b>
Kod EAN	<b>073561005562</b>
Numer katalogowy producenta	<b>073561005562</b>
EAN (GTIN)	<b>073561005562</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
Rodzaj	<b>bezbarwne</b>
Pojemność opakowania	<b>7500</b>
Producent	<b>Helios</b>

### Opis produktu



MOBIHEL HELIOS

---

# LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY Z UTWARDZACZEM

- **BARDZO WYSOKI POŁYSK,**
- **DUŻA TWARDOŚĆ,**
- **ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA - antiscratch**

Lakier bezbarwny MOBIHEL V5 Antiscratch zapewniający twardą i trwałą powłokę odporną na zarysowania oraz posiadający wysoką zawartość filtrów UV.

Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych i doskonałą rozlewnością.

Odporny na promieniowanie UV (nie żółknie) oraz czynniki chemiczne i klimatyczne.

## **Najważniejsze zalety produktu:**

- łatwa, intuicyjna aplikacja,
- podwyższona odporność na zarysowania.

Proporcje mieszania z utwardzaczem: 2:1

W celu polepszenia efektu połysku, zaleca się stosowanie stabilizatora połysku w ilości do 5-10% obj. w stosunku do lakieru bezbarwnego.

Nie wymaga stosowania rozcieńczalnika, dzięki czemu jest bardzo łatwy w użyciu.

Główne zalety lakieru V5 to:

- Odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz chemicznych;
- Zwiększona odporność na zarysowania;
- Łatwy w aplikacji;
- Dedykowane 2 utwardzacze: szybki oraz standard.

## **Opakowanie:**

**5000 ml lakieru bezbarwnego**

**2500 ml utwardzacza.**



# **MOBIHEL<sup>®</sup>**

... for the cars we love

## **2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS**

Cechuje się krótkim czasem schnięcia, dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną i zapewnia trwałą ochronę lakieru bazowego.

Po zmieszaniu z utwardzaczem produkt nie wymaga dodatkowego rozcieńczenia i w związku z tym jest łatwiejszy w użyciu.

**POWIĄZANE PRODUKTY**

**MOBIHEL 2K HARDENER 7700**

Pakowanie Index:  
 6 x 0.5 l 47155401  
 4 x 2.5 l 47155403

**MOBIHEL 2K HARDENER 7750**

Pakowanie Index:  
 6 x 0.5 l 47901201  
 4 x 2.5 l 47901203

**MOBIHEL 2K HARDENER 7730**

Pakowanie Index:  
 4 x 2.5 l 48078203

**ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ**



**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

Kolor: Bezbarwny  
 Rodzaj produktu: Żywica akrylowa  
 Ciężar: 0,944 g/l



2004/42/II B(e) (840) 540  
 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l  
 VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 540 g/l.



2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

**PODŁOŻE**

MOBIHEL BASE


**PRZYGOTOWANIE MIESZANKI**




2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS  
 1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7700



Objętościowy stosunek Mieszania:



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS  
 1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7750



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS  
 1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7730



Wagowy stosunek mieszania:

100 g MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS  
 52 g MOBIHEL HARDENER 7700 lub 7750  
 53 g MOBIHEL HARDENER 7730



Żywotność mieszanki w temp 20°: 4h

		Lepkość (RFU):	15 - 17 s DIN 53211 $\Phi$ 4mm/ 20°C
APLIKACJA		Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar RP 2 pełna warstwa = 50 - 60 $\mu$ m
		Odparowanie:	5 - 10 min/20°C między warstwami
SUSZENIE		Czas suszenia w temp. 20°C:	16 h
		Czas suszenia (infra red short-wave):	30 min (temperatura obiektu)  8 – 12 min Odstęp od obiektu : 70 - 80 cm
OKRES TRWAŁOŚCI		Trwałość:	5 lat
BEZPIECZEŃSTWO	<p>Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.</p> <p>Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.</p> <p><b>WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU</b></p>		



**MOBIHEL<sup>®</sup>**

... for the cars we love

**2K HS 2:1  
CLEARCOAT  
V5 AS**



Apt.: 40026404