

Link do produktu: <https://autolakier.pl/70-250-hs-as-bezbarwny-wysoki-polysk-utwardzacz-205hf-fast-q-refinish-134-p-2938.html>



70-250 HS AS bezbarwny wysoki połysk utwardzacz 205HF FAST Q-REFINISH 134

Cena brutto	83,25 zł
Cena netto	67,68 zł
Kod EAN	816780001232
Numer katalogowy producenta	816780001232
Pojemność opakowania	1500
Opakowanie	Puszka
EAN (GTIN)	816780001232
Producent	Q-Refinish
Rodzaj	bezbarwne

Opis produktu



Q-REFINISH 70-250-1000 + 70-205HF-1

LAKIER BEZBARWNY 2K HS

CLEAR COAT ANTI-SCRATCH 70-250-1000

Z UTWARDZACZEM HS HARDENER FAST 70-205HF-1

Wysokiej jakości 2-komponentowy, akrylowy lakier klasy HS do napraw samochodowych, o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania (Anti-scratch).

Pozwala na uzyskanie powłoki o wysokim stopniu połysku i odporności mechanicznej.

WYDAJNOŚĆ:

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania $8,5 \div 9$ m² powierzchni warstwą o grubości 60 µm.

Lakiery 70-250 mogą być aplikowane na lakiery bazowe, stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

- Wysoka zawartość żywic.
- Bardzo wysoki i stabilny połysk.
- Trwałość barwy i głębia koloru bazowego.
- Duża twardość i odporność mechaniczna

-
- Bardzo dobra wchłaniałość mgły natryskowej.
 - Doskonała rozlewność i łatwość aplikacji.

Opakowanie:

1000 ml lakieru bezbarwnego

500 ml utwardzacza fast szybko schnącego (schnięcie w temp. 5-18 st. C)



Q
REFINISH

70-250

2K HS AS Clear Coat 2:1

2K HS Klarlack 2:1	2K HS Clear Coat 2:1
2K HS Vernis 2:1	2K Laca HS 2:1
2K HS Verniz 2:1	2K HS Krycí Lak 2:1
2K HS Vernice 2:1	2K HS Lakk 2:1
2K HS Klarlak 2:1	2K HS Lakier Bezbarwny 2:1
2K HS Klarlack 2:1	2K HS Лак 2:1
2K Lac HS 2:1	2K HS Вєрнікі 2:1
2K HS Прозрачный Лак 2:1	2K HS прозирни капут 2:1

Cont.: e 1 Liter

P/N 70-250-1000

autolakier.pl











Q 70-250

2K HS AS Clearcoat 2:1 anti-scratch

Cechy charakterystyczne

autolakier.pl

70-250 to odporny na zarysowania, wysokowypełniający, dwuskładnikowy lakier akrylowy z ochroną UV, który zapewnia wysoki połysk i ochronę lakierom bazowym rozpuszczalnikowym i wodnym. Idealnie nadaje się do stosowania w pracach naprawczych punktowych, jak również do kompletnych prac lakierniczych. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, wpływ środowiska i chemikalia, odporność na zółknięcie, trwałe zachowanie połysku. Ponadto lakier bezbarwny 70-250 zapewnia doskonałe właści-

Właściwości fizyczne



12 month



n/a



2:1 + 0-10%

70-205HN / 70-205HF

Stosowanie



18 - 20 s
4 mm DIN



1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar

Consumption: 6 - 8 m²/l



1 - 2



Between the coatings
Before the oven drying

5 - 10 min
10 - 15 min



40 - 60 μm

Suszenie



dust free: 30 - 40 min
set to touch: 6 - 8 h
ready for assembly 24 h

set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

shortwave 8 Minuten
mediumwave 10 - 15 Minuten

20°
1 h with 70-205HF Hardener fast
4 h with 70-205 HN Hardener normal

Przechowywanie



Produkt przechowywać w przewiewnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać w temperaturze od +5°C do 20°C.

Bezpieczeństwo



Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki.



Niniejsza karta charakterystyki służy wyłącznie do celów informacyjnych. Zgodnie z naszą wiedzą, podane dane są zgodne z najnowszymi standardami i opierają się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji naszych wyrobów. Copyright: Q-Company Int. GmbH, wszelkie prawa zastrzeżone.

Version: 01-11-2023

Q-Company Int. GmbH · Lentföhrdener Strasse 12-14 · D-24576 Weddelbrook, Germany
+49 (0)4192 891 420 · www.qrefinish.com · info@qrefinish.com

