Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 09:11

Link do produktu: https://autolakier.pl/app-auto-glass-klej-do-montazu-szyb-schniecie-6-godziny-fmvss-212-2023-p-4113.html



APP AUTO GLASS klej do montażu szyb schnięcie 6 godziny FMVSS 212 2023

Cena brutto	**33,21 zł**
Cena netto	**27,00 zł**
Kod EAN	**649532022038**
Pojemność opakowania	**310**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**649532022038**
EAN (GTIN)	**649532022038**
Przeznaczenie	**Szkło**
Typ	**poliuretanowe**
Kolor	**czarny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.5**

Opis produktu



Klej do montażu szyb SCHNĄCY w 6 godziny

APP Auto Glass

APP Auto Glass jest jednoskładnikową poliuretanową masa klejąco-uszczelniająca o bardzo dużej lepkości przeznaczoną do wklejania szyb samochodowych.

Utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej tworząc wodoodporną, elastyczną spoinę znakomicie absorbująca wibracje i drgania.

Klej posiada atest bezpieczeństwa: FMVSS 212.

Dane:

- **opakowanie: 310 ml aluminiowy kartusz tzw. "zamknięty"**
- **barwa: czarna**
- **odporność termiczna: -40C do +90C (po utwardzeniu)**
- **konsystencja: bardzo gęsta pasta do wytłaczania**

Zastosowanie:

- do wklejania szyb surowych i wyposażonych w ceramiczny nadruk sitowy
- do wklejania przednich szyb samochodowych w przemyśle samochodowym za pomocą pistoletów pneumatycznych lub robotów
- do wtórnego wklejania przednich szyb samochodowych podczas ich wymiany
- do wklejania stałych szyb bocznych
- do uszczelniania szwów, redukcji drgań i wibracji

Czas gotowości do jazdy po wklejeniu szyby przedniej:

- 4 godziny dla samochodu bez poduszek powietrznych,
- 6 godzin dla samochodu z poduszkami powietrznymi.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
14.12.2020r.

Data aktualizacji:
14.12.2020r.

Nazwa produktu: klej poliuretanowy do szyb samochodowych APP Auto Glass. APP Nr: 040501.

autolakier.pl

Jednoskładnikowa poliuretanowa masa klejąco-uszczelniająca o bardzo dużej lepkości do wklejania przednich szyb samochodowych. Klej uzyskał zderzeniowy atest bezpieczeństwa FMVSS 212 dla samochodów wyposażonych w podwójne poduszki powietrzne, po 6 godzinach w temperaturze +23°C i 50% RH.

Opakowanie:	310 ml aluminiowy kartusz z klejem.
Produkt i dodatki:	APP Auto Glass - klej do szyb, APP Primer KM - podkład kleju do szyb.
Podstawowe składniki:	APP Auto Glass - odporny na starzenie klej poliuretanowy o dużej lepkości, przechodzący w stan elastomeru pod wpływem wilgoci atmosferycznej.
Barwa:	czarna.
Gęstość w 20°C:	1,22±0,02.
Konsystencja:	pasta tiksotropowa.
Twardość Shore´a A:	> 55 po 14 dniach (ISO 868-3s).
Odporność na ścinanie:	> 3,5 MPa (>500 psi) dla 7d w +23°C i 50% RH (Ford SAE J 1529).
Moduł przy zerwaniu:	> 6 MPa (ISO 37).
Wydłużenie do zerwania:	> 700% (ISO 37)
Odporność na temp.:	-40°C do +90°C (po utwardzeniu).

Zastosowanie

- Do wklejania szyb surowych i wyposażonych w ceramiczny nadruk sitowy.
- Do wklejania przednich szyb samochodowych w przemyśle samochodowym za pomocą pistoletów pneumatycznych lub robotów.
- Do wtórnego wklejania przednich szyb samochodowych podczas ich wymiany.
- Do wklejania szyb bocznych.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
14.12.2020r.

Data aktualizacji:
14.12.2020r.

Nazwa produktu: klej poliuretanowy do szyb samochodowych APP Auto Glass. APP Nr: 040501.

autolakier.pl

Podłoże

Odpowiednie podłoża: Podkład kleju do szyb APP Primer KM.
Stary klej do szyb znajdujący się na kołnierzu karoserii.

Przygotowanie podłoża:



Podczas wymiany szyby pozostawić 1-2 mm warstwę starego kleju.
Powierzchnie sklejane muszą być suche, czyste i odtłuszczone zmywaczem.
Szyba w miejscu klejenia musi być zmyta zmywaczem i pokryta podkładem APP Primer KM.

Stosowanie

Usunąć dolną pokrywę aluminiowego kartusza a następnie przebić jego gwintowaną końcówkę.
Umieścić kartusz w ręcznym lub pneumatycznym wyciskaczu do mas uszczelniających.
Dyszę kleju do szyb z tworzywa sztucznego nakręcić na gwintowaną końcówkę kartusza.
Szybkość wytłaczania maleje pod koniec dopuszczalnego okresu magazynowania.

APP Auto Glass nakładać na wyschnięty podkład APP Primer KM po upływie 10-15 minut od jego nałożenia lub na stary klej do szyb znajdujący się na kołnierzu otworu okiennego karoserii. Szyba musi być zamontowana i dociśnięta do kołnierza otworu okiennego w ciągu około 30 minut od położenia kleju tj. przed czasem kożuszenia.

Temperatura wykładania: od +5°C do +35°C.

Uwaga!
Podczas utwardzania należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z nieutwardzonymi MS polimerami, hybrydowymi uszczelniaczami PU lub silikonowymi, a także z alkoholami lub amoniakiem. Nie nadaje się do podłoży takich jak PE, PP, Teflon. Unikaj kontaktu z olejami, plastyfikatorami lub innymi produktami, takimi jak bitumit, asfalt, silikon itp.
Okres przydatności masy do użycia po otwarciu kartusza wynosi 24 godziny.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
14.12.2020r.

Data aktualizacji:
14.12.2020r.

Nazwa produktu: klej poliuretanowy do szyb samochodowych APP Auto Glass. APP Nr: 040501.

autolakier.pl

Suszenie



Utwardzanie kleju APP Auto Glass rozpoczyna się natychmiast po nałożeniu i zależy od temperatury oraz od wilgotności powietrza.

W temperaturze +23°C i wilgotności względnej 50%:

- kożuszenie: 40-60 minut,
- szybkość sieciowania wskrośnego: 3,5 mm / 24 godziny.

D. A. T.

Czas gotowości do jazdy po wklejeniu szyby przedniej D.A.T. "drive-away-time" w +23°C i 50% RH:


- 4 godziny dla samochodu bez poduszek powietrznych,
- 6 godzin dla samochodu z poduszkami powietrznymi.

W niższych temperaturach od +5°C do +15°C, należy przestrzegać dwukrotnie dłuższych czasów schnięcia.

Czyszczenie sprzętu:

Przed utwardzeniem ksylen, MEK, aceton, lub rozpuszczalnik nitrocelulozowy.
Po utwardzeniu czyszczenie mechaniczne.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Temperatura magazynowania: od +5°C do +25°C.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.