

Link do produktu: <https://autolakier.pl/crystal-hs-21-lakier-bezbarwny-troton-0-5-0-25-l-akrylowy-143-p-1185.html>



CRYSTAL HS 2:1 LAKIER BEZBARWNY TROTON 0,5 + 0,25 L akrylowy 143

Kod EAN **8713707150306**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **1**

Numer katalogowy
producenta **8713707150306**

Pojemność opakowania **750**

Opakowanie **Puszka**

EAN (GTIN) **8713707150306**

Producent **Troton**

Rodzaj **bezbarwne**

Opis produktu



Lakier bezbarwny akrylowy HS CRYSTAL 2:1

Wysokiej jakości 2-komponentowy bezbarwny lakier akrylowy typu HS, przeznaczony do całościowego oraz szybkiego lakierowania elementów karoserii samochodowych.

Lakier tworzy twardą, krystalicznie transparentną powłokę o zwiększonej odporności na zarysowania SR (scratch resistant), która nie wpływa na zmianę odcienia koloru farb bazowych.

Długi czas otwarcia oraz dobra stabilność na pionowych elementach pozwalają na formowanie odpowiedniej struktury pod wymalowania fabryczne.

WYDAJNOŚĆ:

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 9 m² powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

Zalety

- Krystalicznie transparentna powłoka.
- Bardzo wysoki i trwały połysk.
- Możliwość formowania odpowiedniej struktury pod wymalowania fabryczne.
- Dobra stabilność na pionowych elementach.
- Twarda i trwała powłoka.
- Wysoka odporność na zarysowania.
- Długi czas otwarcia powłoki / łatwe wchłanianie mgły natryskowej.

Podłoża


2-komponentowy Lakier Akrylowy CRYSTAL HS 2:1 może być aplikowany na:

- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.


Ważne informacje dotyczące użycia produktu



odtłuścić



proporcje
mieszania
2 : 1 + 10 %



lepkość
natryskowa
15 ÷ 17s / 20°C



żywołność
mieszanki
5 h / 20°C




2 warstwy
HVLP / RP
ø1,2 ÷ 1,4 mm




między
warstwami
5 ÷ 7 min.



przed
wygrzewaniem
10 min.



czas
utwardzania
30 min. / 60°C



15 ÷ 20 min.



