

Link do produktu: <https://autolakier.pl/crystal-hs-21-lakier-bezbarwny-troton-1-0-0-5-l-akrylowy-717-p-2412.html>



CRYSTAL HS 2:1 LAKIER BEZBARWNY TROTON 1,0 + 0,5 L akrylowy 717

Cena brutto	80,91 zł
Cena netto	65,78 zł
Kod EAN	5900763004190
Numer katalogowy producenta	14949
Pojemność opakowania	1500
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
EAN (GTIN)	5900763004190
Producent	Troton
Rodzaj	akrylowe
Opakowanie	Puszka

Opis produktu



Lakier bezbarwny akrylowy HS CRYSTAL 2:1

Pojemność:

- lakier 1 litr
- utwardzacz 0,5 litra

Wysokiej jakości 2-komponentowy bezbarwny lakier akrylowy typu HS, przeznaczony do całościowego oraz szybkiego lakierowania elementów karoserii samochodowych.

Lakier tworzy twardą, krystalicznie transparentną powłokę o zwiększonej odporności na zarysowania SR (scratch resistant), która nie wpływa na zmianę odcienia koloru farb bazowych.

Długi czas otwarcia oraz dobra stabilność na pionowych elementach pozwalają na formowanie odpowiedniej struktury pod wymalowania fabryczne.

WYDAJNOŚĆ:

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 9 m² powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

Zalety

- Krystalicznie transparentna powłoka.
- Bardzo wysoki i trwały połysk.
- Możliwość formowania odpowiedniej struktury pod wymalowania fabryczne.

- Dobra stabilność na pionowych elementach.
- Twarda i trwała powłoka.
- Wysoka odporność na zarysowania.
- Długi czas otwarcia powłoki / łatwe wchłanianie mgły natryskowej.

Podłoża


2-komponentowy Lakier Akrylowy CRYSTAL HS 2:1 może być aplikowany na:

- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.


Ważne informacje dotyczące użycia produktu



odtłuścić



proporcje
mieszania
2 : 1 + 10 %



lepkość
natryskowa
15 ÷ 17s / 20°C



żywność
mieszanki
5 h / 20°C




2 warstwy
HVLP / RP
Ø1,2 ÷ 1,4 mm




między
warstwami
5 ÷ 7 min.



przed
wyrzewaniem
10 min.




czas
utwardzania
30 min. / 60°C











15 ÷ 20 min.

INFORMACJA TECHNICZNA
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

CRYSTAL LAKIER AKRYLOWY HS 2:1	
PRODUKTY CRYSTAL HS 2:1 Lakier akrylowy – nawierzchniowy lakier bezbarwny Utwardzacz standardowy 1:2 do lakieru CRYSTAL Utwardzacz wolny 1:2 do lakieru CRYSTAL (do lakierowania w temp. > 25°C) Utwardzacz szybki 1:2 do lakieru CRYSTAL (do lakierowania w temp. < 18°C) Rozcieńczalnik do systemów akrylowych INTER TROTON	
OPIS PRODUKTU Wysokiej jakości 2-komponentowy bezbarwny lakier akrylowy typu HS, przeznaczony do całościowego oraz szybkiego lakierowania elementów karoserii samochodowych. Lakier tworzy twardą, krystalicznie transparentną powłokę o zwiększonej odporności na zarysowania SR (scratch resistant), która nie wpływa na zmianę odcienia koloru farb bazowych. Długi czas otwarcia oraz dobra stabilność na pionowych elementach pozwalają na formowanie odpowiedniej struktury pod wymalowania fabryczne. <ul style="list-style-type: none"> • Krystalicznie transparentna powłoka. • Bardzo wysoki i trwały połysk. • Możliwość formowania odpowiedniej struktury pod wymalowania fabryczne. • Dobra stabilność na pionowych elementach. • Twarda i trwała powłoka. • Wysoka odporność na zarysowania. • Długi czas otwarcia powłoki / łatwe wchłanianie mgły natryskowej 	KOLOR: bezbarwny STOPIEŃ POŁYSKU: wysoki połysk

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki 529 g/l	
Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (e) przewiduje wartość VOC na poziomie 840 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Lakiery Akrylowy mogą być aplikowane na: <ul style="list-style-type: none"> • Lakiery bazowe. • Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu. 	Do matowania polecamy: <ul style="list-style-type: none"> • szarą włókninę ścierną z pastą matującą, • papier ścierny o gradacji 600-800 (do matowania na mokro), • papier ścierny o gradacji 360-500 (do matowania maszynowo).

PROCES APLIKACJI			
	ZASTOSOWANIE Naprawy lakiernicze karoserii, które wymagają trwałego wykończenia		LEPKOŚĆ NATRYSKOWA 15-17 sekund w 20°C.
	PROPORCJE MIESZANIA objętościowo Lakier 2 Utwardzacz 1 Rozcieńczalnik 10%		ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI około 5 godzin w 20°C.
	LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU Liczba warstw 2 pełne warstwy, ok. 50 µm suchej warstwy Parametry dla pistoletu RP Dysza: 1.2÷1.4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar. Parametry dla pistoletu HVLP Dysza: 1.2÷1.4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.		CZASY UTWARDZANIA W temperaturze 20°C Pyłosuchy: po około 30-35min Gotowy do polerowania: po schnięciu przez noc. W temperaturze obiektu 60°C Lakier gotowy do polerowania po około 30 minutach wygrzewania i schłodzeniu powłoki (około 2 godzin). Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia.
	CZASY ODPAROWANIA Między warstwami: 5-7 minut Przed wygrzewaniem: ok. 10 minut		SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR 15-20 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 10 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.

WYDAJNOŚĆ	
1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 9 m ² powierzchni warstwą o grubości 50 µm.	
CIENIOWANIE	
Upewnij się, że pokryjesz cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze. Użyj rozcieńczalnika do cieniowania FADE OUT THINNER, aby wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.	
POLEROWANIE I USUWANIE WTRĄCEN	
Polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny CRYSTAL HS 2:1 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polerowanie za pomocą pasty polerskiej.	
UWAGI OGÓLNE	
<ul style="list-style-type: none"> • Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza! • Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. <p><i>Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</i></p>	
MAGAZYNOWANIE	
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.	
<p>Uwaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu. 2. Chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią! 	
OKRES GWARANCJI	
CRYSTAL HS 2:1 Lakier akrylowy	- 24 miesiące od daty produkcji
Utwardzacz standardowy 1:2 do lakieru akrylowego CRYSTAL	- 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz wolny 1:2 do lakieru akrylowego CRYSTAL	- 12 miesięcy od daty produkcji
Utwardzacz szybki 1:2 do lakieru akrylowego CRYSTAL	- 12 miesięcy od daty produkcji
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych INTER TROTON	- 24 miesiące od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
CRYSTAL HS 2:1 Lakier akrylowy	15031; 14949; 14950 (0,5l; 1l; 5l)
Utwardzacz standardowy 1:2 do lakieru akrylowego CRYSTAL	14951; 14952; 15032 (0,5l; 2,5l; 0,25l)
Utwardzacz wolny 1:2 do lakieru akrylowego CRYSTAL	14955; 14956 (0,5l; 2,5l)
Utwardzacz szybki 1:2 do lakieru akrylowego CRYSTAL	14953; 14954; 15033 (0,5l; 2,5l; 0,25l)
Rozcieńczalnik do systemów akrylowych INTER TROTON	300002236; 300002237 (1l; 5l)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
<p>Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.</p> <p>Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.</p> <p>Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.</p> <p>W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.</p> <p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p>
TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.

CRYSTAL 2:1 bezbarwny lakier akrylowy Inter Troton

INTER TROTON

Do obejrze... Udostępnij

CRYSTAL HS 2:1

autolakier.pl

Obejrzyj w  YouTube



Inter Troton autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

