Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 03:02

Link do produktu: https://autolakier.pl/czarny-baranek-do-ochrony-karoserii-przed-kamieniami-troton-ubs-1kg-96-p-4095.html



CZARNY Baranek do ochrony karoserii PRZED KAMIENIAMI Troton UBS 1kg 96

Cena brutto	**19,71 zł**
Cena netto	**16,02 zł**
Kod EAN	**846874016088**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**846874016088**
EAN (GTIN)	**846874016088**

Opis produktu



INTER TROTON

UBS Anti-gravel - Środek ochrony karoserii

KOLOR CZARNY

Index 300010266

Kolor czarny

Pojemność 1kg

Opis

Środek przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed szkodliwym działaniem benzyny, oleju oraz wody i soli. Tworzy mocną, elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni. Posiada również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Produkt oparty na żywicach syntetycznych. Nie zawiera asfaltów i bitumów. Może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.

Podłoża

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na:

- laminaty poliestrowe,
- szpachlówki poliestrowe,
- podkłady epoksydowe,
- podkłady akrylowe 2-komponentowe,
- podłoże ze stali,
- podłoże ze stali nierdzewnej,
- podłoże ze stali ocynkowanej,
- podłoże z aluminium
- grunty reaktywne (wash primary),
- tworzywa sztuczne.

W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

INTER TROTON

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

autolakier.pl

UBS ANTI-GRAVEL

ŚRODEK DO KONSERWACJI KAROSERII ANTI-GRAVEL



KOLORY: czarny, szary, biały

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

PRODUKTY

UBS Inter Troton Środek do konserwacji karoserii 1 kg

OPIS PRODUKTU

Środek przeznaczony do zabezpieczania karoserii samochodowej przed szkodliwym działaniem benzyny, oleju oraz wody i soli. Tworzy mocną, elastyczną warstwę odporną na uderzenia kamieni. Posiada również właściwości dźwiękochłonne i wygłuszające. Może być pokrywany dowolnymi lakierami akrylowymi.*

**Ze względu na dużą ilość typów farb na rynku, zaleca się wykonanie natrysków próbnych.*

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 430 [g/l].
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat. B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Można go nakładać na:

- laminaty poliestrowe,
- szpachlówki poliestrowe,
- podkłady epoksydowe,
- podkłady akrylowe 2-komponentowe,
- podłoże ze stali,
- podłoże ze stali nierdzewnej,
- podłoże ze stali ocynkowanej,
- podłoże z aluminium,
- grunty reaktywne (wash primary),
- tworzywa sztuczne.

Laminaty poliestrowe: należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.
Szpachlówki poliestrowe: wcześniej przeszlifować na sucho (P120).
Podkłady: należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220-P280) i ponownie odtłuścić.
Powierzchnię stalową: należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.
Powierzchnię ze stali nierdzewnej: należy wcześniej odtłuścić.
Powierzchnię aluminiową i ocynkowaną: należy wcześniej odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.
Stare powłoki: należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.
Tworzywa sztuczne: należy wcześniej przemyć wodą z detergentem, zmatowić włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.

W przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Uwaga: *Przed użyciem wstrząśnij opakowanie!*

W przypadku aplikacji środka ochrony karoserii bezpośrednio na stal, zaleca się nałożenie wierzchniej warstwy lakieru lub emalii.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami: 5÷10 minut

CZAS SCHNIĘCIA

40÷60 minut w 20°C.

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas utwardzania.

LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

Za pomocą pistoletu natryskowego (zalecane ciśnienie powietrza 4- 5 bar) nałożyć dwie skrzyżowane warstwy.

Aplikować z odległości 15 – 20 cm od powierzchni.

Zalecana grubość w stanie suchym zapewniająca najlepszą wydajność wynosi od 350 do 400 µm (od 500 do 550 µm w stanie mokrym).

Całkowita grubość powłoki nie powinna przekraczać 1 mm

LAKIEROWANIE

Po ok. 1 godzinie od nałożenia ostatniej warstwy powierzchnię można pokrywać lakierem. Po całkowitym wyschnięciu produktu zaleca się lekkie przeszlifowanie przed malowaniem.

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Przed użyciem wstrząśnij opakowanie! 2. Nałóż 2 lub 3 pojedyncze warstwy w odstępach czasowych nie większych niż 5÷10 minut.
GĘSTOŚĆ
1,43 ± 0,03 kg / l
WYDAJNOŚĆ
Ok. 0,650 kg / m^2 suchej warstwy o grubości 300µm
UWAGI OGÓLNE
Uwaga: *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*
MAGAZYNOWANIE
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. **Uwaga:** *Zamykać pojemnik natychmiast po użyciu produktu.*

OKRES GWARANCJI	
UBS ANTI-GRAVEL Środek ochrony karoserii	24 miesiące od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
UBS ANTI-GRAVEL Środek ochrony karoserii 1 kg	300010266 ; 300010267 ; 300010265


INTER
TROTON
UBS
ANTI - GRAVEL
ŚRODEK OCHRONY KAROSERII
UNTERBODENSCHUTZ
АНТИГРАВИЙ
ANTIGRAVILLON
ANTIGRAVILLA
BATIDA DE PEDRA
ANTI - GRAVEL
autolakier.pl


autolakier.pl
INTER
TROTON
UBS
ANTI - GRAVEL
ŚRODEK OCHRONY KAROSERII
UNTERBODENSCHUTZ
ANTIGRAVILLON
ANTIGRAVILLA
SATIDA DE PEDRA
ANTI - GRAVEL


autolakier.pl
INTER
TROTON
UBS
ANTI - GRAVEL
ŚRODEK OCHRONY KAROSERII
UNTERBODENSCHUTZ
ANTIGRAVILLON
ANTIGRAVILLA
BATIDA DE PEDRA
ANTI - GRAVEL