

Link do produktu: <https://autolakier.pl/fiber-1-8-kg-szpachlowka-wzmocniona-wloknem-szklanym-novol-72-p-690.html>



FIBER 1,8 kg szpachłówka wzmocniona WŁÓKNEM SZKLANYM NOVOL 72

Kod EAN **719695024887**

Numer katalogowy
producenta **719695024887**

Pojemność opakowania **1800**

EAN (GTIN) **719695024887**

Producent **Novol**

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA FIBER Z WŁÓKNEM SZKLANYM 1,8 KG GLASS FIBRE PUTTY

Kolor: ZIELONY

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym.

Dzięki dużej ilości długich włókien, produkt posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności i otworów.

Związana z tym niska elastyczność oraz bardzo twarda obróbka ograniczają jej zastosowanie do niewielkich powierzchni.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,

- przed użyciem należy dodać do szpachłówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachłówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszaniu z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachłówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.



NOVOL



NOVOL[®]