

Link do produktu: <https://autolakier.pl/fiber-micro-1-8-kg-szpachlowka-z-krotkimi-wloknami-szklanymi-novol-98-p-1818.html>

FIBER MICRO 1,8 kg szpachlówka z krótkimi włóknami szklanymi NOVOL 98



Kod EAN	8713707174654
Numer katalogowy producenta	8713707174654
Pojemność opakowania	1800
EAN (GTIN)	8713707174654
Producent	Novol
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.8

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA FIBER MICRO Z KRÓTKIMI WŁÓKNAMI SZKLANYMI

1,8 KG

GLASS FIBRE MICRO PUTTY

Kolor: ZIELONY

Szpachlówka wzmocniona włóknem szklanym.

Dzięki zastosowaniu elastycznych żywic poliestrowych i krótkiego włókna szklanego, posiada znacznie wyższą elastyczność od szpachlówki FIBER, przy wciąż dużej wytrzymałości mechanicznej.

W połączeniu z łatwą i miękką obróbką, stosowana może być nawet na dużych powierzchniach.

FIBER MICRO cechuje się niskim skurczem objętościowym dzięki temu można wypełniać nawet duże ubytki.

Posiada również dobrą przyczepność do różnych podłoży, w tym także do stali ocynkowanej.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.





NOVOL



NOVOL®