

Dane aktualne na dzień: 07-10-2025 12:40

Link do produktu: <https://autolakier.pl/hs-hymax-lakier-bezbarwny-hs-c060-sr-4-52-25-ultra-gloss-super-polysk-1051-p-1766.html>



HS HYMAX LAKIER BEZBARWNY HS C060 SR 4,5+2,25 ultra gloss super połysk 1051

Kod EAN	4025331230496
---------	----------------------

Numer katalogowy producenta	4025331230496
-----------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	6750
----------------------	-------------

Opakowanie	Puszka
------------	---------------

EAN (GTIN)	4025331230496
------------	----------------------

Producent	Hymax
-----------	--------------

Rodzaj	bezbarwne
--------	------------------

Opis produktu



HYMAX C060HS
LAKIER BEZBARWNY
AKRYLOWY O BARDZO
WYSOKIM POŁYSKU
I DUŻEJ TWARDOŚCI HS 2:1

Z UTWARDZACZEM

HYMAX H060 STANDARD

(UWAGA - w okresie zimowym dodajemy utwardzacz szybki FAST H050)

Lakier HS o dużej zawartości cząstek stałych.

Po wyschnięciu cechuje się doskonałą twardością oraz klarownością
dzięki czemu nie zmienia koloru lakierowanych elementów.

Opakowanie:

4500 ml lakieru bezbarwnego

2250 ml utwardzacza.

Doskonałej jakości bezbarwny lakier klasy HS.

Posiada doskonałą przyczepność do wszelkich lakierów bazowych.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji doskonałą rozlewnością oraz doskonałą stabilnością przy nakładaniu nawet na pionowe powierzchnie.

Cechuje się doskonałym połyskiem.

Posiada doskonałą przyczepność do baz wodnych oraz rozpuszczalnikowych.

Charakteryzuje się łatwością aplikacji oraz dzięki wysokiej liczbie cząstek stałych doskonałą stabilnością przy nakładaniu, nawet na pionowe powierzchnie.

Cechuje się również znakomitą rozlewnością i odpowiednią twardością, dzięki której idealnie się poleruje.

Po wyschnięciu powłoka utrzymuje dużą głębię oraz idealny połysk, co przekłada się na znakomity wygląd przez wiele miesięcy po zastosowaniu.

Do stosowania ze wszystkimi dostępnymi na naszym rynku lakierami bazowymi.





Dane techniczne

Wydajność 8 - 9 m kw / liter przy 50 mikronach.

Cząstki stałe 63,5%

- Mieszaj w proporcji 2:1 z jednym z poniższych utwardzaczy:
 - H050 - FAST
 - H060 - NORMAL
- Rozcieńczaj w proporcji 0-10% z oryginalnym rozcieńczalnikiem HYMAX
Lepkość :16-18 s/DIN 4 mm/20°C
- Lakieruj na dwie warstwy: pierwsza cienka/zamknięta, druga pełna/mokra
Zalecany pistolet HP 1.3 - 1.5 mm, ciśnienie 2.0 - 2.5 bar na wejściu
Dwie warstwy lakieru to grubość 50 - 60 mikronów



