

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 12:38

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-bezbarwny-cromax-1200s-utwardzacz-szybki-universal-clear-dupont-241-p-2521.html>



Lakier bezbarwny Cromax 1200S + utwardzacz szybki Universal Clear DuPont 241

Cena brutto	79,65 zł
Cena netto	64,76 zł
Kod EAN	640746704451
EAN (GTIN)	640746704451
Producent	Ixell
Rodzaj	bezbarwne
Opakowanie	Puszka
Numer katalogowy producenta	640746704451
Pojemność opakowania	1500
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2

Opis produktu



DuPont Cromax 1200S Universal Clear 1L - Lakier uniwersalny

DuPont Cromax 256S Activator Fast 0,5 - Szybki utwardzacz lakieru

Lakier bezbarwny CROMAX - 1200S

1200S marki Cromax to uniwersalny i ekonomiczny lakier bezbarwny do pokrywania baz lakierniczych.

Idealny do **różnego rodzaju** napraw i podłoży.

Universal Clear 1200S **łatwo się miesza i nakłada**, zapewniając **gładkie wykończenie o wysokim połysku**.

- 1x Lakier Cromax 1200S Universal Clear 1L
- 1x Szybki utwardzacz lakieru Cromax 256S Activator Fast 0,5L





Utwardzacz Szybki CROMAX - 256S - 0,5L

Dodatek do lakieru bezbarwnego Cromax 1200S Universal Clear - zapewnia szybkie utwardzenie powłoki lakieru.

Stosowany w proporcjach 1 (utwardzacz) : 2 (lakier)

- 1x Lakier Cromax 1200S Universal Clear 1L
- 1x Szybki utwardzacz lakieru Cromax 256S Activator Fast 0,5L

1200S UNIVERSAL CLEAR

autolakier.pl



OPIS PRODUKTU

Universal Clear 1200S to uniwersalny i ekonomiczny lakier bezbarwny w systemie lakier-na-bazę. Może być stosowany z różnymi rozcieńczalnikami i utwardzaczami, co sprawia, że jest idealny do szeregu różnych napraw, na różnych powierzchniach. Universal Clear 1200S charakteryzuje się łatwym mieszaniem oraz łatwą aplikacją. Produkt nadaje gładkie wykończenie o wysokim połysku.

Łatwy w użyciu, uniwersalny lakier bezbarwny

CECHY

- 01** Szeroki zakres zastosowań – drobne naprawy, naprawy elementu lub całościowe przemalowanie.
- 02** Łatwa aplikacja, bardzo dobra rozlewność.
- 03** Gładkie, trwałe wykończenie o wysokim połysku.
- 04** Szeroki wachlarz zastosowań.
- 05** Kompatybilny z różnymi aktywatorami i rozcieńczalnikami Cromax.

Product preparation - application STANDARD



Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu przed podrażnieniami.



Centari Basecoat: Powierzchnie muszą być wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.



M-6149 / M-6152

	Zapr & naprawa elementu		Standard		Duża powierzchnia	
	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo	Objętościowo	Wagowo
1200S	2	100	2	100	3	100
125S	-	-	1	49	-	-
256S *	1	51	-	-	-	-



Czas żelowania w 20°C: 4 h 30 min



	Dysza natryskowa	Ciśnienie natrysku	
Compliant	1.3 - 1.4	1.8 - 2.2 bar	ciśnienie wlotowe
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 bar	ciśnienie atomizacji

patrz instrukcja producenta



2 warstwy

czas odparowania międzywarstwowego i końcowego: 5 min - 10 min



	256S	125S/AK260
20 °C	4 h	6 h
60 - 65 °C	20 min	30 min



Przewodnik dla promienników podczerwieni IR fal krótkich
Połowa mocy: 5 min
Pełna moc: 10 - 15 min

Zgodny z przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.

Mieszanie produktu



Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej się na Chromaweb oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.



ISO 4: 33 - 41 s w 20°C
DIN 4: 15 - 17 s w 20°C



50 - 60 µm

Teoretyczna wydajność

325 - 340 m²/l przy 1 mikronie grubości suchej powłoki
Ze względu na różne właściwości Utwardzacz i różne proporcje mieszania gotowej do użycia mieszanki w niektórych wersjach kart technicznych TDS, teoretyczne wyliczenia wydajności mogą się różnić.
Uwaga: Praktyczne zużycie materiału zależy od kilku czynników, np. geometrii obiektu, uformowania powierzchni, metody nakładania, ustawienia pistoletu natryskowego, ciśnienia wlotowego itp.



Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.





