Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 02:11

Link do produktu: https://autolakier.pl/master-lakier-bezbarwny-spray-500-ml-dobra-jakosc-polysku-akrylowy-1910-p-5273.html



MASTER LAKIER BEZBARWNY SPRAY 500 ml dobra jakość połysku AKRYLOWY 1910

Cena brutto	**24,93 zł**
Cena netto	**20,27 zł**
Kod EAN	**8713707138434**
Opakowanie	**Spray**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.6**
Rodzaj	**bezbarwne**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707138434**
EAN (GTIN)	**8713707138434**

Opis produktu


MASTER
CLEAR
COAT
ACRYL
autolakier.pl
KLARLACK ACRYL
ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК
VERNIS INCOLORE ACRYLIQUE
VERNIZ INCOLOR ACRÍLICO
BAITNIZ ACRÍLICO TRANSPARENTE
LAKIER BEZBARWNY AKRYL



TROTON MASTER

LAKIER BEZBARWNY

AKRYLOWY 1K

WYSOKI POŁYSK

Pojemność 500 ml

Szybkoschnący jednokomponentowy lakier bezbarwny o wysokim połysku i dobrej przyczepności do różnego rodzaju podłoża.

Posiada właściwości antykorozyjne, zapewnia długotrwałą ochronę przed zadrapaniami i uderzeniami.

Jest odporny na działanie substancji chemicznych oraz szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

Odporne na warunki atmosferyczne, substancje chemiczne, benzynę, promieniowanie UV.

Idealne przy naprawach samochodów i pojazdów.

Szybkoschnący akrylowy lakier bezbarwny o wysokim połysku i dobrej przyczepności do drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia i różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Posiada właściwości antykorozyjne, jest odporny na zarysowania oraz szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

STOSOWANIE

- Najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu, delikatnie oszlifowane papierem ściernym (P600-800).
- Należy okleić miejsca, które maja pozostać niepomalowane.
- Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Nakładać z odległości ok. 25 cm.
- Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Kolor: bezbarwny

Stopień połysku: wysoki połysk

Pojemność: 500 ml

Wydajność: 1,5 – 2 m2

Baza: żywica akrylowa

Gęstość: 0,755 g/cm3

(w temp. 200 C)

Odporność temperaturowa: do 1100 C

Czasy schnięcia (w temp. 20oC)*:

pyłosuchość: po około 5 – 10 minutach

suchość dotykowa: po około 10 - 20 minutach

suchość całkowita: po około 2 godzinach


40
TROTON®
1978-2018
WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE • NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PRODUKTU • DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO