Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:12

Link do produktu: https://autolakier.pl/novol-hs-540-lakier-bezbarwny-express-suchy-po-8h-w-20c-1257-p-4830.html



NOVOL HS 540 LAKIER BEZBARWNY EXPRESS suchy po 8h w 20°C 1257

Cena brutto	**108,00 zł**
Cena netto	**87,80 zł**
Kod EAN	**4025331468295**
Opakowanie	**Puszka**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1500**
Producent	**Novol**
Numer katalogowy producenta	**4025331468295**
EAN (GTIN)	**4025331468295**

Opis produktu

NOVOL LAKIER BEZBARWNY

EXPRESS CLEARCOAT

NOVAKRYL 540 HS SR 1L + UTWARDZACZ H5140 500ML

Bezbarwny lakier akrylowy o zwiększonej odporności na zarysowania (SR Scratch Resistant) zalecany do szybkich napraw.

- **Charakteryzuje się bardzo krótkim czasem wysychania – twardość użytkową uzyskuje już po 20 min. w 60 C lub po 8h w 20°C.**
- **Nie traci połysku po czasie.**
- **Jest odporny na UV i warunki atmosferyczne.**



PODŁOŻA			
Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku.			
PROPORCJE MIESZANIA			
		Objętościowo	Wagowo
	NOVAKRYL 540	2	100
	H 5140	1	49
	THIN 850	20%	18
Ilość rozcieńczalnika dodajemy w przeliczeniu na lakier.			
LEPKOŚĆ			
	DIN 4/20°C	16 ÷18 s	
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH			
VOC II/B/e limit*	840 g/l		
VOC rzeczywiste	620 g/l		

WARUNKI APLIKACJI				
Zaleca się aplikację lakieru w temperaturze wyższej niż 15°C i wilgotności nie większej niż 80%. W tych warunkach utwardzona powłoka może być użytkowana po czasie nie krótszym niż 14 godzin.				
APLIKACJA				
 UWAGA: uwzględnić wskazówki producenta sprzętu	Pistolet konwencjonalny zasilany grawitacyjnie	Dysza	Ciśnienie	Odległość
		1.3 ÷ 1.4 mm	3 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm
	Pistolet niskociśnieniowy zasilany grawitacyjnie	1.2 ÷1.3 mm	2 bary	10 ÷ 15 cm
	Liczba warstw	2 ÷ 3		
	Grubość pojedynczej suchej warstwy	20 ÷ 25 µm		
	Wydajność mieszanki gotowej do użycia dla grubości suchej powłoki w podanym zakresie	7.2 m^2/l przy 50 µm		
	Trwałość mieszanki w 20° C	30 min		
	Odparowanie między warstwami W 20℃	3 ÷5 min		

CZASY UTWARDZANIA		
	H 5140	
	20℃	60℃
Pyłosuchość	15 min.	5 min.
Suchość dotykowa	2 godz.	7 min.
Twardość użytkowa	8 godz.	20 min.
Twardość całkowita	5 dni	20 min.+ 3 dni/20℃
UWAGA: Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów. Suszenie lakieru z użyciem utwardzacza szybkiego w podwyższonej temperaturze może powodować utratę połysku i konieczność polerowania lakieru. Utwardzacz szybki nie powinien być używany razem z Przyspieszaczem do wyrobów akrylowych PLUS 750.		
SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI		
	Odległość Czas w zależności od rodzaju i mocy lampy	Stosować się do zaleceń producenta sprzętu 10 ÷25 min.
UWAGA: Wygrzewanie promiennikiem rozpocząć nie wcześniej niż po 10 min od aplikacji ostatniej warstwy.		



NOVOL


EXPRESS CLEARCOAT · EXPRESS CLEARCOAT
NOVOL
VOC OK
PROFESSIONAL
2+1
NOVAKRYL 540
ACRYLIC CLEARCOAT
LAKIER AKRYLOWY BEZBARWNY
БЕСЦВЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК
1l
e


NOVOL
PROFESSIONAL
H 5140
HARDENER
UTWARDZACZ * ОТВЕРДИТЕЛЬ
e
500 ml