

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 18:55

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-antykorozyjny-reaktywny-na-ocynk-aluminium-stal-troton-1-2-l-315-p-2287.html>



## PODKŁAD ANTYKOROZYJNY REAKTYWNY na ocynk aluminium stal TROTON 1,2 L 315

Cena brutto	<b>84,87 zł</b>
Cena netto	<b>69,00 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707404690</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707404690</b>
Producent	<b>Troton</b>
Rodzaj	<b>reaktywne</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>2</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707404690</b>
Pojemność opakowania	<b>1200</b>

Opis produktu



## INTER TROTON

### PODKŁAD REAKTYWNY 2K 2:1

**Pojemność** 0,8 litra podkładu + 0,4 litra aktywatora

**Kolor** beżowy

**Index** 300002235 + 300002228

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych.

Szczególnie polecany do aplikowany techniką "mokro na mokro".

#### Zalety

- Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Wyjątkowo gładka rozlewność.

#### Podłoża

- 
- Podkład reaktywny może być aplikowany na podłoża:
  - Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
  - Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
  - Szpachlówki poliestrowe.
  - Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.



## DALSZE PRACE

Na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować:

- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- Baranki UBS.

**Uwaga:** Nie aplikować szpachlówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych bezpośrednio na podkłady wytrawiające.

## UWAGI OGÓLNE

- Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

**Uwaga:** W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.

## MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

**Uwaga:**

1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.
2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!

## OKRES GWARANCJI

WASH PRIMER 2:1	- 12 miesięcy od daty produkcji
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	- 12 miesięcy od daty produkcji

PRODUKT	NR ART
WASH PRIMER 2:1	300002235 (0,8l)
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	300002228 (0,4l)

## Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

autolakier.pl

