

Link do produktu: <https://autolakier.pl/podklad-reaktywny-antykorozyjny-poliwinylowy-wash-primer-21-troton-315-p-5339.html>



podkład reaktywny ANTYKOROZYJNY poliwinylowy WASH PRIMER 2:1 Troton 315

Cena brutto	76,14 zł
Cena netto	61,90 zł
Kod EAN	8713707404690
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2
Rodzaj	reaktywne
Pojemność opakowania	1200
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8713707404690
EAN (GTIN)	8713707404690

Opis produktu



INTER TROTON

PODKŁAD REAKTYWNY 2K 2:1

Pojemność 0,8 litra podkładu + 0,4 litra aktywatora

Kolor beżowy

Index 300002235 + 300002228

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych.

Szczególnie polecany do aplikowany techniką "mokro na mokro".

Zalety

- Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Wyjątkowo gładka rozlewność.

Podłoża

-
- Podkład reaktywny może być aplikowany na podłoża:
 - Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Szpachlówki poliestrowe.
 - Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WASH PRIMER

PODKŁAD WYTRAWIAJĄCY 2:1

PRODUKTY

WASH PRIMER - Podkład Wytrawiający 2:1
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer

OPIS PRODUKTU

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych przeznaczony do napraw samochodowych. Szczególnie polecany do aplikowania techniką "mokra na mokro".

- Doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- Dobra przyczepność do różnych podłoży.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Wyjątkowo gładka rozlewność.



KOLOR: beżowy

STOPIEŃ POŁYSKU: mat

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC = 780 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (C) przewiduje wartość VOC na poziomie 780 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkład wytrawiający może być aplikowany na podłoża:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Szpachlówki poliestrowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Polecamy papier ścierny o następującej gradacji:

- Szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): P280+P320 (GRP P400).
- Szlifowanie maszynowe (na sucho): P180+P220.

PROCES APLIKACJI

	ZASTOSOWANIE Do napraw samochodowych. Jako grunt antykorozyjny.		CZAS ŻYCIA MIESZANKI Okolo 48 godzin w 20°C.
	PROPORCJE MIESZANIA Wg objętości Podkład 2 Utwardzacz 1 Podkład nie wymaga rozcieńczalnika! Podkład jest gotowy do aplikacji 10+15 minut po wymieszaniu z aktywatorem!		LICZBA WARSTW 1+2 warstwy. Parametry dla pistoletu RP Dysza: 1,2+1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0-2,2 bar. Parametry dla pistoletu HVLP Dysza: 1,3+1,4 mm; Ciśnienie wlotowe: 2,0 bar.
	LEPKOŚĆ NATRYSKOWA DIN4 18+20 sekund w 20°C DIN4.		
	CZASY ODPAROWANIA Pomiędzy warstwami: Około 10 minut Przed pomalowaniem: Około 20+30 minut Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.		SZLIFOWANIE Nie wymaga szlifowania.

DALSZE PRACE	
Na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować:	
• 2-komponentowe podkłady akrylowe. • Baranki UBS.	
Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych bezpośrednio na podkłady wytrawiające.	
UWAGI OGÓLNE	
• Nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza! • Najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. Temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone. • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.	
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.	
MAGAZYNOWANIE	
Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.	
Uwaga: 1. Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu. 2. Chronić aktywator przed przegrzaniem!	
OKRES GWARANCJI	
WASH PRIMER 2:1	- 12 miesięcy od daty produkcji
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	- 12 miesięcy od daty produkcji
PRODUKT	
WASH PRIMER 2:1	300002235 (0,8l)
Aktywator 1:2 do Podkładu Wash Primer	300002228 (0,4l)



WASH PRIMER 2:1

autolakier.pl

2K reaktywny grunt poliwinylowy
o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych
przeznaczony do napraw samochodowych

Szczególnie polecany do aplikowania techniką "mokra na mokro"



Podkład: 2
Aktywator: 1
Rozcieńczalnik: nie rozcieńczać!

autolakier.pl





- Doskonała ochrona powierzchni stalowych
- Bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży
- Łatwy proces mieszania i aplikowania

TROTON

autolakier.pl

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.

