

Dane aktualne na dzień: 27-04-2026 18:58

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachelowka-4-5-kg-wzmocniony-zielonym-wloknem-szklanym-troton-1002-p-2919.html>



SZPACHELÓWKA 4,5 kg WZMOCNIONY zielonym WŁÓKNEM SZKLANYM Troton 1002

Cena brutto	97,20 zł
Cena netto	79,02 zł
Kod EAN	035255020206
EAN (GTIN)	035255020206
Producent	Troton
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
Numer katalogowy producenta	035255020206
Pojemność opakowania	4500

Opis produktu



INTER TROTON

Szpachlówka zbrojona włóknem szklanym

Pojemność 4,5 kg + utwardzacz

Opis

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do wypełniania dużych wgniecień i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep. Szczególnie przydatna w naprawie miejsc osłabionych przez korozję.

Zalety

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna.
- Dobra elastyczność.
- Dobra jakość szlifowania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:


- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

-
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
 - Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

INFORMACJA TECHNICZNA
autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

GLASS FIBRE SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
PRODUKTY GLASS FIBRE – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
OPIS PRODUKTU 2-komponentowa, konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgniecień i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.	KOLOR: zielony STOPIEŃ POŁYSKU: mat GĘSTOŚĆ: 1,82 (+/- 0,03) kg/l
<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra przyczepność do metali. • Rewelacyjna wytrzymałość mechaniczna w połączeniu z odpowiednią elastycznością. • Krótki czas utwardzania. • Dobra jakość szlifowania. 	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE VOC dla mieszanki = 46 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju. Może być aplikowany na:	
<ul style="list-style-type: none"> • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. • Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru. 	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80-P120. Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI									
	ZASTOSOWANIE Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgniecień i otworów w karoserii.		GRUBOŚĆ WARSTWY Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm. Czas życia to 4÷7 minut w 20°C.						
	PROPORCJE MIESZANIA <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>wagowo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>2</td> </tr> </table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.	wagowo		Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR Nie badano.
wagowo									
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	SZLIFOWANIE Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320.		CZAS UTWARDZANIA 20÷30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

DALSZE PRACE Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
<ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe, • 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
UWAGI OGÓLNE <ul style="list-style-type: none"> • Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego! • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu



autolakier.pl



GLASS FIBRE

autolakier.pl

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa
zbrojona włóknem szklanym

Przeznaczona do wypełniania dużych wgnieceń i otworów
w karoserii pojazdów, przyczep i naczip







Inter Troton autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.

