

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 09:52

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-multi-fuller-glass-fibre-1-7-kg-zbrojona-wloknem-szklanym-1939-p-1345.html>



SZPACHLÓWKA MULTI FULLER Glass FIBRE 1,7 kg zbrojona włóknem szklanym 1939

Kod EAN **8713707262122**

Numer katalogowy producenta **8713707262122**

Pojemność opakowania **1800**

EAN (GTIN) **8713707262122**

Producent **Troton**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **2**

Opis produktu



Inter Troton MULTI FULLER

Glass Fibre - z włóknem szklanym - kolor zielonoszary

Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym

2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych.

Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczep.

Opakowanie: 1,7 kg + utwardzacz

Zalety

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.
- Krótki czas utwardzania.
- Dobra jakość szlifowania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.


Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

-
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
 - Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe.
 - Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

GLASS FIBRE SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
PRODUKTY	
GLASS FIBRE – Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
OPIS PRODUKTU	
2-komponentowa szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do napraw samochodowych. Szczególnie polecana do naprawy dużych wgnieceń i otworów w karoserii pojazdów, przyczep i naczip. <ul style="list-style-type: none">• Bardzo dobra przyczepność do metali.• Dobra twardość w połączeniu z wysoką elastycznością.• Krótki czas utwardzania.• Dobra jakość szlifowania.	KOLOR: zielono-szary
	STOPIEŃ POŁYSKU: mat
	GĘSTOŚĆ: 1,82 kg /l.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 46 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju. Może być aplikowany na: <ul style="list-style-type: none">• Stal i Aluminium po zmatowaniu i odfuszczeniu.• Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odfuszczeniu.• Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80-P120. Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI									
	ZASTOSOWANIE Konstrukcyjna szpachlówka poliestrowa szczególnie polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w karoserii.		GRUBOŚĆ WARSTWY Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm. Czas życia to 4÷7 minut w 20°C.						
	PROPORCJE MIESZANIA <table border="1"><thead><tr><th></th><th>wagowo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Szpachlówka</td><td>100</td></tr><tr><td>Utwardzacz</td><td>2</td></tr></tbody></table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		SZLIFOWANIE Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P320
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR Nie zaleca się.		CZAS UTWARDZANIA 20÷30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

DALSZE PRACE
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować: <ul style="list-style-type: none">• 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,• 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
UWAGI OGÓLNE
<ul style="list-style-type: none">• Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!• Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.• Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.• Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. <p>Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu</p>

autolakier.pl



MULTI FÜLLER®



