

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 08:41

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-multi-fuller-wypełniająca-standard-1-8-kg-universalna-1027-p-1164.html>



SZPACHŁÓWKA MULTI FULLER Wypełniająca Standard 1,8 kg UNIWERSALNA 1027

Kod EAN **8713707187173**

Numer katalogowy producenta **8713707187173**

Pojemność opakowania **1800**

EAN (GTIN) **8713707187173**

Producent **Troton**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **2**

Opis produktu



Inter Troton MULTI FULLER

Szpachlówka wypełniająca STANDARD

Wypełniająca szpachlówka poliestrowa

2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.

Uniwersalna w zastosowaniu - służy do wypełniania zarówno dużych jak i niewielkich ubytków.

Łatwa w aplikacji i obróbce (ręcznej i mechanicznej).

Cechuje ją bardzo dobra przyczepność do różnego rodzaju powierzchni.

Opakowanie: 1,8 kg + utwardzacz

Zalety

- Bardzo dobra przyczepność do metali.
- Łatwy proces mieszania i aplikowania.
- Dobra jakość szlifowania.

Podłoża


Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Może być aplikowany na:







- Stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

STANDARD SZPACHLÓWKA POLESTROWA	
PRODUKTY	
STANDARD – Wypełniająca szpachlówka poliestrowa.	KOLOR: żółty
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	STOPIEŃ POLYSKU: mat
OPIS PRODUKTU	GĘSTOŚĆ: 1,91 kg/l
2-komponentowa wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. <ul style="list-style-type: none"> • Bardzo dobra przyczepność do metali. • Łatwy proces mieszania i aplikowania. • Dobra jakość szlifowania. 	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE	
VOC dla mieszanki = 47 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	
Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża różnego rodzaju. Może być aplikowany na: <ul style="list-style-type: none"> • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. 	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120. Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

PROCES APLIKACJI									
	ZASTOSOWANIE Wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowych.		GRUBOŚĆ WARSTWY Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Zeszlifować przed nałożeniem kolejnej warstwy. Czas życia to 5÷6 minut w 20°C.						
	PROPORCJE MIESZANIA <table border="1" data-bbox="558 1265 710 1332"> <tr> <td></td> <td>wagowo</td> </tr> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td>2</td> </tr> </table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		SZLIFOWANIE Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P240
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR 5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.		CZAS UTWARDZANIA 16÷26 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

DALSZE PRACE	autolakier.pl
Na szpachlówki poliestrowe można aplikować: <ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe, • 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe. • 2-komponentowe podkłady akrylowe. • 2-komponentowe podkłady epoksydowe. 	
UWAGI OGÓLNE	
<ul style="list-style-type: none"> • Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego! • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji. 	
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu	



MULTI FÜLLER®



