

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:18

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-soft-0-25-wypelniajaca-bialy-kolor-latwa-obrobka-troton-216-p-2237.html>



SZPACHLÓWKA SOFT 0,25 wypełniająca biały kolor ŁATWA OBROBKA TROTON 216

Kod EAN **8713707264188**

EAN (GTIN) **8713707264188**

Producent **Troton**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.4**

Numer katalogowy
producenta **8713707264188**

Pojemność opakowania **250**

Opis produktu



INTER TROTON

SZPACHLÓWKA POLIESTROWA

SOFT

Łatwa w obróbce szpachlówka.

Szczególnie polecana do obróbki ręcznej.

Świetnie się szlifuje i posiada wysoką elastyczność.

Opakowanie 250 gram + utwardzacz

Opis

2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych. Polecana do wypełniania dużych ubytków. Aplikacja szpachlówki w grubych warstwach nie wywołuje efektu „siadania”. Dzięki odpowiedniej elastyczności znakomicie nadaje się do modelowania i wypełniania ubytków na powierzchniach o skomplikowanych kształtach. Łatwa do szlifowania.

Zalety

- Łatwy proces mieszania i aplikacji.
- Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności.

-
- Łatwa do szlifowania.

Podłoża

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakier


Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

Uwaga: Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.




INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

autolakier.pl

SOFT SZPACHLÓWKA POLIESTROWA	
PRODUKTY SOFT – szpachlówka poliestrowa Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej	
OPIS PRODUKTU 2-komponentowa miękka w obróbce wypełniająca szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw samochodowych.	KOLOR: kremowy STOPIEŃ POŁYSKU: mat GĘSTOŚĆ: 1,77 (+/- 0,03) kg/l
<ul style="list-style-type: none"> • Łatwy proces mieszania i aplikacji. • Odpowiednia twardość przy zachowaniu dobrej elastyczności. • Łatwa do szlifowania. 	

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE VOC dla mieszanki = 61 [g/l] Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.	
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:	
<ul style="list-style-type: none"> • Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu. • Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie. • Dobrze przeszlifowane stare lub fabryczne powłoki lakieru. 	Polecamy papier ścierny o gradacji: P80-P120. Uwaga: <i>Nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.</i>

PROCES APLIKACJI									
	ZASTOSOWANIE Miękka w obróbce szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karoserii samochodowej.		GRUBOŚĆ WARSTWY Szpachlówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm . Czas życia: to 4÷7 minut w 20°C.						
	PROPORCJE MIESZANIA <table style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">wagowo</td> </tr> <tr> <td>Szpachlówka</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Utwardzacz</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzył szpachlówki.		wagowo	Szpachlówka	100	Utwardzacz	2		SUSZENIE PROMIENNIKIEM IR 5÷7 minut fal krótkich, w zależności od grubości warstwy i rodzaju promiennika. Nie przekraczać temperatury 60°C. Stosować według zaleceń producenta sprzętu. Odczekać około 5 minut przed rozpoczęciem suszenia promiennikiem.
	wagowo								
Szpachlówka	100								
Utwardzacz	2								
	SZLIFOWANIE Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80-P120. Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120-P320.		CZAS UTWARDZANIA 20÷30 minut w 20°C. Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.						

DALSZE PRACE Na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
<ul style="list-style-type: none"> • 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe, • 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe, • 2-komponentowe podkłady akrylowe, • 2-komponentowe podkłady epoksydowe.
UWAGI OGÓLNE <ul style="list-style-type: none"> • Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego! • Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe. • Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane. • Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu



