

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 07:15

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-universalna-1-0-kg-troton-1933-p-1565.html>



SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA 1,0 kg TROTON 1933

Kod EAN **8713707188972**

Numer katalogowy
producenta **8713707188972**

Pojemność opakowania **1000**

EAN (GTIN) **8713707188972**

Producent **Troton**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **1.2**

Opis produktu



INTER TROTON

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

Pojemność:

1,00 kilograma + utwardzacz

Jest to produkt o uniwersalnym zastosowaniu, bardzo łatwej obróbce i dobrej szlifowalności.

Posiada twardość i elastyczność odpowiednią do wypełniania ubytków.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także niezgruntowanej powierzchni metalowej.



Stosowane podłoża:

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe

Właściwości fizyczne:

zapach: charakterystyczny

gęstość przy 20oC: 1,79 - 1,83 g/cm³

temperatura wrzenia: 130-150 oC

temperatura zapłonu (dla styrenu): 32oC

temperatura samozapłonu: 490 oC

granice wybuchowości (dla styrenu):

górna: 6,1 % obj.

dolna: 1,1 % obj.

rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba

lepkość: 348000 - 388000 mPas

zawartość LZO: 206 g/l (dopuszczalna: 250 g/l)



Sposób użycia:

Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką.

Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością

utwardzacza określoną na opakowaniu.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.

Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20 st C.

Czas schnięcia wynosi 20-30 min.

Szlifowanie wstępne: P80-P120

Szlifowanie wykańczające: P120-P240