

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 12:11

Link do produktu: <https://autolakier.pl/szpachlowka-ze-srednim-wloknem-szklanym-fiber-x-17-kg-westchem-troton-30-p-851.html>



## Szpachlówka ze średnim włóknem szklanym FIBER X 1.7 kg Westchem Troton 30

Cena brutto	<b>35,64 zł</b>
Cena netto	<b>28,98 zł</b>
Kod EAN	<b>5900763002776</b>
EAN (GTIN)	<b>5900763002776</b>
Pojemność opakowania	<b>1700</b>
Producent	<b>Westchem</b>

Opis produktu



## Szpachlówka z włóknem szklanym FIBER X 1.7 kg Westchem

FIBER X - Miękką szpachlówkę poliestrową zbrojoną włóknem szklanym.

Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej.

Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz

---

stare powłoki w dobrym stanie.

Najwyższej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych. Wykazuje maksymalną przyczepność do metali.

Bardzo łatwy proces mieszania i aplikowania.

Bardzo dobra jakość szlifowania.

Kolor - Fioletowy

Konsystencja - Tiksotropowany żel.

Gęstość - 1,75 (+/- 0,03) kg/l.

Waga 1,7 kg



autolakier.pl

**westchem**

**FIBER X**

FIBERGLASS REINFORCED FILLER  
SZPACHŁÓWKA POLIESTROWA  
POLYESTER SPACHTELMASSE  
MASTIC POLYESTER  
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА



aktualizacji: **autolakier.pl**

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE  
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

### FIBER X Szpachlówka Poliestrowa

#### PRODUKTY

**FIBER X – Mięka szpachlówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym.**  
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej.

#### OPIS PRODUKTU

Najwyższej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych. Wykazuje maksymalną przyczepność do metali.

- ✓ Bardzo łatwy proces mieszania i aplikowania.
- ✓ Bardzo dobra jakość szlifowania.

Kolor - Fioletowy

Konsystencja - Tiksotropowany żel.

Gęstość - 1,75 (+/- 0,03) kg/l.

#### LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 35 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (b) przewiduje wartość VOC na poziomie 250 g/l.

#### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA






Produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:

- ✓ Stal i Aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Ocynkowaną Stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ✓ Przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFK/GRP), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

Polecamy papier ścierny o gradacji: P80÷P120.

**Uwaga:** Nie aplikować szpachłówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne, 1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

#### PROCES APLIKACJI

	<p><b>Zastosowanie</b> Szpachłówka poliestrowa zbrojona włóknem szklanym przeznaczona do szybkich napraw samochodowych. Polecana w naprawach dużych wgnieceń i perforacji.</p>						
	<table><thead><tr><th>Proporcja mieszania</th><th>wagowo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Szpachłówka</td><td>100</td></tr><tr><td>Utwardzacz</td><td>2</td></tr></tbody></table> <p>Wymieszać dokładnie aż do uzyskania pasty jednolitego koloru. Mieszać ostrożnie, aby nie zapowietrzyć szpachłówki.</p>	Proporcja mieszania	wagowo	Szpachłówka	100	Utwardzacz	2
Proporcja mieszania	wagowo						
Szpachłówka	100						
Utwardzacz	2						
	<p><b>Grubość warstwy</b> Szpachłówka może być aplikowana w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczać łącznej grubości 5 mm.</p> <p><b>Czas życia</b> to 4÷5 minut w 20°C</p>						
	<p><b>Czas utwardzania</b> 14÷24 minut w 20°C.</p> <p>Temperatura poniżej 20°C znacząco wydłuża czas utwardzania produktu.</p>						
	<p><b>Szlifowanie</b></p> <p>Szlifowanie zgrubne (na sucho): P80÷P120, Szlifowanie wykończeniowe (na sucho): P120÷P180.</p>						

#### DALSZE PRACE

Na szpachłówki poliestrowe zbrojone włóknem szklanym można aplikować:

- ✓ 2-komponentowe szpachłówki poliestrowe,
- ✓ 2-komponentowe poliestrowe szpachłówki natryskowe.

---

## UWAGI OGÓLNE

- ✓ Nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego/nawierzchniowego!
- ✓ Podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. Chronić oczy i drogi oddechowe.
- ✓ Pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- ✓ Narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

**Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu*

## MAGAZYNOWANIE

Składniki produktu należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

**Uwaga:**

1. *Zamykać pojemniki natychmiast po użyciu produktu.*
2. *Chronić przed przegrzaniem!*

## OKRES GWARANCJI

FIBER X Szpachlówka poliestrowa – 18 miesięcy od daty produkcji.  
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej – 18 miesięcy od daty produkcji.