Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 01:21

Link do produktu: https://autolakier.pl/troton-czarny-lakier-do-zderzakow-bumper-paint-ladna-struktura-2161-p-3809.html




# TROTON CZARNY lakier do zderzaków Bumper Paint ładna struktura 2161

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **24,84 zł** |
| Cena netto | **20,20 zł** |
| Kod EAN | **888244000648** |
| Opakowanie | **Spray** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.5** |
| Rodzaj | **akrylowe** |
| Pojemność opakowania | **400** |
| Producent | **Ixell** |
| Numer katalogowy producenta | **888244000648** |
| EAN (GTIN) | **888244000648** |

## Opis produktu




INTER TROTON

Bumper Paint

Lakier do zderzaków plastikowych

Jednoskładnikowy lakier akrylowo-celulozowy.

Produkt przeznaczony do lakierowania elementów samochodowych z tworzywa sztucznego, jak zderzaki, listwy, lusterka.

Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą przyczepnością.

Produkt może być natryskiwany bezpośrednio na powierzchnie plastikowe bez konieczności stosowania podkładu.

Nie narusza struktury zderzaka, odporny na zadrapania, uderzenia, działanie środków chemicznych i warunki atmosferyczne.

**Opakowanie: SPRAY 400 ml**

## INFORMACJA TECHNICZNA

IXELL

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

***adds*TROTON SPRAY BUMPER PAINT**



### OPIS PRODUKTU

Jednoskładnikowy lakier akrylowo-celulozowy, przeznaczony do lakierowania elementów samochodowych z tworzywa sztucznego, jak zderzaki, listwy, lusterka. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą przyczepnością. Produkt może być natryskiwany bezpośrednio na powierzchnie plastikowe bez konieczności stosowania podkładu.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

| | |
|---|---|
| Kolor: | czarny |
| Stopień połysku: | mat |
| Pojemność: | 400 ml |
| Wydajność: | 2 ÷ 3 $m^2$ |
| Gęstość: | ± 0,750 kg/l. |
| Wielkość cząstek: | 10 – 15 mikronów |
| Pokrycie: | 2-3 warstwy |
| Zalecana grubość warstwy mokrej: | 100 µm |
| Zalecana grubość warstwy suchej: | 15-25 µm |

Czasy schnięcia w temp. 20°C*:

| | |
|---|---|
| - pyłosuchość: | po około 15 minutach |
| - suchość dotykowa: | po około 30 minutach |
| - pełna suchość: | po 1 godzinie |

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury, wilgotności i grubości powłoki.

### ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC dla mieszanki = 652 [g/l].
Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

## PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

IXELL

Lakier przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.
**UWAGA:** Lakier nie ma przyczepności do polietylenu (PE).

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie odtłuszczona detergentem i przetarta włókniną ścierną. Następnie powinna być ponownie umyta detergentem, spłukana wodą i osuszona powietrzem.
Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

## STOSOWANIE

- Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to 15÷25°C.
- Przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerozol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- Nałóż lakier dwoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5-10 minut. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

## PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

## OKRES GWARANCJI

3 lata od daty produkcji.




INTER TROTON
IXELL TEAM