

Dane aktualne na dzień: 09-04-2025 11:52

Link do produktu: <https://autolakier.pl/uni-novol-szpachlowka-universalna-0-25-kg-wypelnijaca-440-p-667.html>



UNI NOVOL SZPACHŁÓWKA UNIWERSALNA 0,25 kg wypełniająca 440

Kod EAN **660324002465**

Numer katalogowy
producenta **660324002465**

Pojemność opakowania **250**

Producent **Ixell**

EAN (GTIN) **660324002465**

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA

UNIWERSALNA

0,25 KG

UNIVERSAL PUTTY

Kolor: żółty

Szpachlówka uniwersalna UNI jest podstawową szpachlówką wypełniającą.

Stosunkowo twarda i o średniej elastyczności, zalecana jest głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużej powierzchni.

Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży, nie jest zalecana do stosowania na stali ocynkowanej.

Stosowane podłoża:

- laminaty poliestrowe
- stal
- aluminium
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- stare powłoki lakierowe

Uwagi: szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Posiada dobrą przyczepność do stali węglowej i aluminium.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachlówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachlówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachlówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachlówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.





NOVOL®