

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:24

Link do produktu: <https://autolakier.pl/uni-novol-szpachlowka-universalna-0-75-kg-292-p-1539.html>



UNI NOVOL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 0,75 KG 292

Kod EAN **8713707143124**

Numer katalogowy
producenta **8713707143124**

Pojemność opakowania **750**

EAN (GTIN) **8713707143124**

Producent **Ixell**

Opis produktu



NOVOL SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

0,75 KG

UNIVERSAL PUTTY

Kolor: żółty

Szpachlówka uniwersalna UNI jest podstawową szpachlówką wypełniającą.

Stosunkowo twarda i o średniej elastyczności, zalecana jest głównie do obróbki mechanicznej i niezbyt dużej powierzchni.

Posiada dobrą przyczepność do różnych podłoży, nie jest zalecana do stosowania na stali ocynkowanej.

Stosowane podłoża:

- laminaty poliestrowe
- stal
- aluminium
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- stare powłoki lakierowe

Uwagi: szpachłówki nie należy nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Posiada dobrą przyczepność do stali węglowej i aluminium.

Sposób użycia:

- nakłada się za pomocą szpachli na oczyszczone i odtłuszczone podłoże,
- przed nałożeniem szpachłówki wskazane jest przeszlifowanie podłoża papierem ściernym, aby zapewnić lepszą przyczepność,
- grubość jednorazowo naniesionej warstwy nie powinna przekraczać 3 mm,
- przed użyciem należy dodać do szpachłówki utwardzacz i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitego koloru
- należy przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza, proporcje wagowe: na 100g szpachłówki ok. 2 do 3 gramów utwardzacza,
- czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z utwardzaczem wynosi 4 do 6min. w temperaturze 20°C.
- czas schnięcia 20 do 30 min. w temp. 20°C, można go skrócić przez wygrzanie przez 10min w temp. nie przekraczającej 60°C
- szpachłówka nie powinna być nakładana w temperaturze poniżej 10°C.





NOVOL®